

Aquafix S

8110

Strukturovací pasta na vodou ředitelné nátěrové systémy pro průmyslové a komerční použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

91201

Všeobecné informace

Strukturovací pasta pro bezbarvé, vodou ředitelné a pigmentované laky na nábytek ADLER nebo výrobky na okna a vchodové dveře Aquawood, Polycolor 2K SQ nebo ADLER Print-Protect k dosažení povrchů s efektem struktury. Výrobek nemá žádný vliv na kvalitu povrchu nátěrového systému (chemická a mechanická odolnost).

Oblasti použití



Pro odolné povrchy se strukturovaným efektem pro interiérové vybavení a na krytých plochách v exteriéru.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt protřepejte.
- Aquafix S (8110) opatrně vmíchejte do nenatuzeného a neředěného laku. Poté přidejte tužidlo a požadované množství ředidla.
- Natužená směs i mořidla se musí zpracovávat tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Aquafix S (8110) vede - v závislosti na použitém množství - ke znatelnému snížení lesku použitého materiálu.
- Odstraňování nátěrů pomocí Aquafix S (8110) je možné (bez mezibrusu, do 24 hodin); Struktura se však zmenšuje.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky vedou k poruchám lakového filmu a snížení přilnavosti.

Přidané množství

Max. 4 – 8 hmotnostních % na lak.

V závislosti na systému povrchové úpravy jsou doporučena následující dodatečná množství:

Vodou ředitelné laky na nábytek ADLER jako např.: Bluefin Unistar (2965) Bluefin Pigmocryl NG G30 (3203) Bluefin Pigmocryl NG G40 (3204) Bluefin Pigmocryl NG G50 (3205)	5 %
Aquawood Protor-Finish D (5808) a Aquawood Protor-Finish L (5809) Aquawood Protect (5128) Aquawood Diamond-Top D (5090) a Aquawood Diamond-Top L (5196) Polycolor Top 2K (5082) ADLER Print-Protect UV+ SQ (5171)	do max. 8 %
Aquawood Covatop XT 20 (5020) Aquawood Covapro 20 (5023) Aquawood Covapro RS 20 (5045) nebo Aquawood Finatop 40 (5140) Aquawood Finapro 20 (5101)	do max. 4 %

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)

Schnutí celého systému povrchové úpravy není přidáním Aquafix S 8110) nijak ovlivněno.

Čištění pracovních nástrojů

8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

250 g, 650 g, 1 kg

Dodávané druhy hrubosti

Aquafix S Grob (91201)

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 9 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.