

Aqua-Hardener 8249 PRO

8249

Tužidlo pro vodou ředitelné laky ADLER pro průmyslové a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Číslo produktů

8249000210



Všeobecné informace

Tužidlo bez obsahu isokyanátů na bázi polymerního aziridinu. Poskytuje flexibilitu a všestrannost v procesu zpracování s dobou zpracovatelnosti 24 hodin.

Oblasti použití



Tužidlo pro vodou ředitelné 2 komponentní systémy pro lakování oken a vchodových dveří.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Optimální podmínky při zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Při přípravě směsi tužidlo Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) postupně, pečlivě vmíchejte do materiálu.
- Natužená směs i mořidla se musí zpracovávat tak, jak je uvedeno v příslušném technickém listu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchytky při tužení vedou ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Poměr míchání

100 hmotnostních dílů barvy
7 hmotnostních dílů Aqua-Hardener 8249 PRO (8249)

Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) lze použít v následujících produktech:

Aquawood Diamond-Sealer D (5520)
 Aquawood Diamond-Sealer L (5723)
 Aquawood Diamond-Top D (5090)
 Aquawood Diamond-Top L (5196)
 Aquawood Diamond Pearl (5091)
 Aquawood Protor-Base D (5806)
 Aquawood Protor-Base L (5807)
 Aquawood Protor-Finish D (5808)
 Aquawood Protor-Finish L (5809)
 Aquawood Protor-Finish Pearl (5804)
 Aquawood Intercare Isogrip (5505)
 Polyprimer 2K SQ (5463)
 Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

Produkt může být použit výhradně s tužidlem Aqua-Hardener 8249 PRO (8249) a v uvedeném poměru. Odchyly vedou k poruchám nátěrového filmu a přilnavosti.

Po přidavku tužidla se před aplikací doporučuje ponechání časové prodlevy cca 10 minut za účelem dostatečného odplynění.

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů..

Doba zpracovatelnosti


24 hod.

Prodloužení doby zpracovatelnosti není možné.

Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.

POKyny PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

280 g, 770 g, 1,1 kg, 9 kg

DALŠÍ POKyny**Životnost / skladování**

Min. 6 měsíc/-e/-ů v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Nádobu vždy okamžitě uzavřete, aby nedošlo k vniknutí vlhkosti.

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.