

## Aquawood Intermedio FlowQ

**5721**

Vodou ředitelná mezivrstva pro povrchovou úpravu **dřevěných oken a vchodových dveří**, určená pro **průmyslové zpracování**.  
 Systémově schváleno pro **3vrstvou aplikaci**.

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné informace

Vodou ředitelná bezbarvá mezivrstva, určená pro aplikaci máčením a poléváním s optimální ochranou proti vlhkosti. Velmi dobrá transparentnost v systémové skladbě. Krátká doba schnutí s dobrými penetračními a blokovacími schopnostmi proti vodě. Zabraňuje probroušení barevných impregnací, dobře vtéká do pórů listnatých dřevin, vysoká plnicí schopnost.


Produkt neobsahuje biocidně účinné látky, které jsou určeny k ochraně před modráním a dřevokaznými houbami.

#### Speciální vlastnosti a zkušební normy

- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+



#### Oblasti použití



- Rozměrově stálé dřevěné dílce v interiéru i exteriéru, jako jsou např. dřevěná okna a vchodové dveře.
- Obzvláště vhodné pro měkké dřeviny s nízkým obsahem pryskyřice.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Produkt, prosím, před použitím pečlivě rozmíchejte. Při míchání je nutno zamezit vmíchání vzduchu do materiálu.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně + 15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Produkt není odolný vůči povětrnosti bez vrchní vrstvy!
- Při delším používání, aplikací poléváním nebo máčením dochází ke snižování hodnoty pH a tím mohou vzniknout problémy se stévkavostí. Hodnota pH se musí u používaného materiálu pravidelně kontrolovat a v případě potřeby upravit přidáním 0,05 – 0,10 % neutralizačního prostředku 96149 na požadovanou hodnotu pH v rozmezí 8,9 – 9,20 (0,10 % přípravku zvýší hodnotu pH o cca 0,7 jednotek).

02-21 (nahrazuje 10-18) ZKL 5721

 ADLER Česko s.r.o., Jihlavská 770/27, 664 41 Troubsko  
 Tel.: 00420/731 725 957, 00420/549 213 229, E-mail: info@adlercesko.cz

Naše návody se zakládají na současných poznatcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uživatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného produktu rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uživatel, proto se doporučuje nejprve vyhotovit vzorek pro ověření vhodnosti použití produktu. V ostatních případech platí naše všeobecné obchodní podmínky. Veškeré předchozí technické listy pozbývají vydáním této verze platnost. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

- Nárůst viskozity v důsledku odpaření vody je třeba upravit přidáním vody (viskozita musí být 60 - 70 s v 2mm pohárku). Před měřením musí být bezpodmínečně materiál rozmíchaný a odstraněn dřevný prach.
- V případě tvorby pěny doporučujeme přidat 0,1 - 0,3 % produktu Entschäumelösung 90642 (odpěňovač).
- Dodržujte, prosím, naši pracovní směrnici **ARL 300 - Pracovní směrnice pro povrchovou úpravu rozměrově stálých a omezeně rozměrově stálých stavebních prvků - všeobecná část** včetně norem a směrnic pro výrobu oken.

### Technika nanášení



Způsob nanášení	Polévání	Máčení
Vydatnost na nános (m <sup>2</sup> /l)	11	
Spotřeba na vrstvu (g/m <sup>2</sup> )	80 - 100	

Produkt je připraven ke zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nánosem.

### Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat	po cca 2 hod.
Lze přelakovat při nuceném sušení: 20 min. fáze odkapávání 50 min. fáze schnutí (35 – 40 °C) 20 min. fáze ochlazování	po cca 90 min.

Uvedené hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nánosu, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Zabraňte přímému slunečnímu záření při nanášení (příliš rychlé schnutí).

### Čištění pracovních nástrojů



Okamžitě po použití opláchnout vodou.

Pro odstranění naschnutých zbytků doporučujeme použít čistič ADLER Aqua-Cleaner 80080 (zředit vodou 1:1).

## PODKLAD

### Typ podkladu

Dřevo podle směrnic pro výrobu oken


### Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti systému na podklad.

### Vlhkost dřeva

13 % +/- 2 %

## SKLADBA NANÁŠENÍ

<b>Všeobecné informace</b>	Následující systémové skladby jsou uváděny pouze jako příklad.
<b>Impregnace</b>	<p><b>Lazurovací:</b> 1x Aquawood Primo A3 5453 – A4 5456</p> <p>Mezischnutí: cca 4 hod.</p> <p><b>Krycí:</b> 1x Aquawood Primo A2 5452</p> <p>Mezischnutí: cca 4 hod.</p> <p>Dbejte na bezpečné používání prostředků pro ochranu dřeva. Před použitím si vždy přečtěte etiketu a příslušné technické listy produktů.</p> <p>Dbejte prosím pokynů v technických listech příslušných produktů.</p>
<b>Mezivrstva</b>	<p>1 x Aquawood Intermedio FlowQ 5721</p> <p>Doba mezisušení: nejméně 2 hod.</p> <p>Pro modřín a listnaté dřeviny se doporučuje další vrstvu Aquawood Intermedio ISO 5705.</p> <p>Dbejte prosím pokynů v technických listech příslušných produktů.</p>
<b>Mezibroušení</b>	<p>Zrnitost P220 - P240</p> <p>Odstranit prach vzniklý broušením. Pozor na probroušení!</p>
	
<b>Vrchní vrstva</b>	<p><b>Lazurovací:</b> 1x Aquawood Finatop 40 5140 nebo 1x Aquawood Finapro 20 5101</p> <p><b>Krycí:</b> Aquawood Covatop XT 20 5020 nebo Aquawood Covapro 20 5023</p> <p>Dbejte prosím pokynů v technických listech příslušných produktů.</p>


## POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ

<b>Velikosti balení</b>	25 kg, 120kg sud
<b>Barevné odstíny/stupně lesku</b>	<p>Bezbarvý 5721000200</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pro posouzení výsledného barevného vzhledu doporučujeme provést vzorový nános zvolené barevné kombinace na originálním podkladu.</li> </ul>
<b>Doplňkové produkty</b>	<p>Aquawood Primo A3 5453 – A6 5456          Aquawood Primo A2 5452          Aquawood Covatop XT 20 5020          Aquawood Covapro 20 5023          Aquawood Finatop 40 5140          Aquawood Finapro 20 5101          ADLER Aqua-Cleaner 80080          ADLER Neutralisationsmittel 96149 (neutralizační činidlo)          ADLER Entschäumerlösung 90642</p>

---

**DALŠÍ POKYNY**

---

**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

---

**Technická data**

Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)      Mezní limit EU pro Aquawood Intermedio FlowQ (kat. A/e): 130 g/l (2010). Výrobek Aquawood Intermedio FlowQ obsahuje maximálně 30 g/l VOC.

---

**Bezpečnostně-technické údaje**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz)

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

---