

## Aquawood MDF-Primer

**5439**

Bezbarvný **základ** na bázi vody pro MDF-vchodové dveře s krycí povrchovou úpravou, průmyslové a řemeslné použití.

Systémově určený pro **kombinaci** s Adler **Aquawood Protor-Base D** resp. **Aquawood Protor-Finish D**

### POPIS PRODUKTU

#### Obecné informace

Vodou ředitelný, bezbarvný 1-složkový základ pro MDF v interiéru a exteriéru s velmi dobrou přilnavostí a velmi vysokou odolností vůči vodě speciálně pro systém povrchové úpravy vchodových dveří Aquawood Protor

#### Zvláštní vlastnosti Zkušební normy

**Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení stavebných produktů na emise prchavých látek: A+



#### Oblasti použití

- Vysokohodnotné vchodové dveře z MDF




### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchat
- Teplota laku, objektu a místnosti musí být minimálně + 15 °C
- Optimální podmínky pro zpracování jsou mezi 15-25°C při relativní vzdušné vlhkosti 40-80%
- Prosíme, respektujte naše **Pracovní směrnice pro povrchovou úpravu rozměrově stabilních a částečně rozměrově stabilních stavebných prvků** včetně Norem a směrnic pro výrobu oken.

**Způsob nanášení**

Způsob nanášení	Natírání, váleček	Airless s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat, atd')	Nádobová pistol
tryska (ø mm)		0,28 -0,33	2,2
Tryska (ø inch)		0,011-0,013	
Tlak stříkání (bary)		80-100	3-4
Rozprašovací vzduch (bary)	-	1-2	-
Množství nánosu µm	Cca 125-150		

Tvar, povaha podkladu a vlhkost dřeva ovlivňují spotřebu/ vydatnost. Přesnou spotřebu je možné určit jen na základě zkušebního nátěru.

**Doby schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Prach se nelepí	cca. 30 min
Nelepivý	cca. 4 h
proschnutý	po cca. 12 h

Uvedená čísla jsou orientační. Rychlost schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťky vrstvy, teploty, proudění vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zabraňte přímému slunečnímu záření. (příliš rychlé sušení)

**Čistění nářadí**

Okamžitě po použití očistit vodou.

Zaschnuté zbytky barev odstraňte s ADLER Aqua-Cleaner 80080 nebo ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125.

**PODKLAD****Druhy podkladu**

**MDF:** použít jen vlhku odolné MDF-desky typu V100 resp. výrobcem doporučené kvality pro použití v exteriéru.

**Příprava podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez mastnot, vosku a dřevního prachu. **Broušení zrnitostí 150.**

**Vlhkost dřeva**

Rozměrově stabilní prvky: 13 % +/- 2 %

**POVRCHOVÁ ÚPRAVA****Základ**

Frézování a hrany přetřít s Aquawood MDF-Primer.  
Schnutí min 4 hodiny. Broušení zrnitostí 240. Celou plochu přestříkat nezředěným Aquawood MDF-Primer. Tloušťka mokrého filmu 125 až 150 µm.

Schnutí min. 4 hodiny.

**Mezibrus**

zrnitostí 240.

**Mezivrstva** 1 x Aquawood Protor-Base D 43740  
Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

**Mezibrus** Zrnitostí 220-240



**Vrchní nátěr** 1 x Aquawood Protor-Finish D 5173  
Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

## ÚDRŽBA A RENOVAČE

**Údržba** Trvanlivost závisí na více faktorech. Těmi jsou zejména druh povětrnosti, konstrukční ochrana, mechanické zatížení a barevný odstín.  
Pro dlouhou trvanlivost je potřebná včasná péče. Doporučujeme vykonávat ji jednou ročně.  
Čištění s ADLER Top-Cleaner 51696 a péče s ADLER Door-Finish 51700 v setu ADLER Haustürenpflegeset 51709  
Oprava malých poškození s originálním materiálem.  
Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

**Renovace** Pullex Renovier-Grund 50236 ff a Pullex Color 50530 ff, alternativně Pullex Aqua-Color 53331 ff.  
Prosíme, respektujte i technické listy příslušných produktů!

## POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ


**Velikost balení** 2,2 kg; 8 kg;

**Barevné odstíny/Stupně lesku** **Standardní odstíny:**  
Farblos (bezbarevný) 5439000200

**Doplňkové produkty** ADLER Aqua-PUR-Härter 82220  
ADLER Aqua-Cleaner 80080  
ADLER Abbeizer Rote Krähe 95125  
ADLER Top-Cleaner 51696 ADLER Door-Finish 51700  
ADLER Haustürenpflegeset 51709  
Aquawood Protor-Base D 43740  
Aquawood Protor-Finish D 5173 ff  
Pullex Renovier-Grund 50236 ff  
Pullex Color 50530 ff  
Pullex Aqua-Color 53331 ff

## DALŠÍ POKYNY

**Skladovatelnost/ Skladování** Minimálně 1 rok v originálně uzavřeném obalu.



Chránit před vlhkostí, přímým sluncem, mrazem a vysokými teplotami.

**Bezpečnostně technické údaje** Obsah VOC EU-mezní hodnota pro Aquawood MDF-Primer (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Aquawood MDF-Primer obsahuje maximálně 40 g/l VOC.

---

**Bezpečnostní údaje**



Zabránit vdechnutí rozprášenému aerosolu. Nutné správně použít ochranou masku. (Kombinovaný filtr A2/P2 – EN 141/EN 143).

Dbejte prosím na směrnice pro používání ochranných prostředků na dřevo a příslušnou kartu bezpečnostních údajů! Aktuální verzi můžete získat na [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).

---