

## Aviva Schutzanstrich

4073

Bezbarvý ochranný nátěr pro silně namáhané vnitřní stěny pro domácí a řemeslné použití.

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné informace

Paropropustný ochranný, bezbarvý nátěr, určený speciálně pro silně namáhané stěny v interiéru, volitelně lesklý nebo matný. Tento ochranný nátěr zvyšuje mechanickou odolnost a zajišťuje velmi dobrou omyvatelnost.

#### Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM EN 13300**  
Oděruodolnost za mokra: R-třída 1



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**  
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

#### Oblasti použití




Obzvláště vhodné pro oblasti se silně namáhanými povrchy v interiérech, jako jsou např. schodiště, kuchyně, dětské pokoje atd.


Nevhodné pro vodorovné povrchy vystavené vodě.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Nanášejte nátěr mokrý na mokrý jedním tahem, abyste zabránili tvorbě nánosů.
- Znamky oprav na povrchu závisí na mnoha faktorech, a proto se jim nelze vyhnout (návod BFS 25). Při opravě povrchu musí být použit materiál stejné konzistence a čísla šarže a stejný nástroj.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Štětcem natíraná místa dobře rozetřete a nakonec povrch přejeďte válečkem jedním směrem.
- Plochy, které nemají být natřeny, pečlivě zamaskujte. Stříkance barvy okamžitě odstraňte vodou.

**Technika nanášení**0-5% H<sub>2</sub>O1l  
6-8m<sup>2</sup>

	Natírání	Válečkování
Ředidlo		Voda
Přídavek ředidla (%)		0 - 5
Vydatnost na jednu vrstvu (m <sup>2</sup> /l)		6 - 8

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

**Doby schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Lze přelakovat	6 hod.
----------------	--------

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Maximální vlastnosti ochranné ho povlaku se dosáhnou přibližně po 4 týdnech.

**Čištění pracovních nástrojů**

Umyjte ihned po použití vodou.

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Clean Abbeizer-Express (8313).

**PODKLAD****Druh podkladu**

Disperzní barvy na stěny Aviva, staré neporušené disperzní barvy, minerální omítky, sádrové omítky a beton.

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- ÖNORM B 3430-1
- DIN 18363
- Aktuální BFS technický list

**Příprava podkladu**

Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Clean Multi-Entfetter (7233).

U čistých, mírně savých, suchých a stabilních podkladů není nutná žádná předběžná úprava.

Plísňe v interiéru ošetřete pomocí Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) nebo Aviva Fungisan (8308).

**SYSTÉMOVÁ SKLADBA****Základní vrstva**

V případě potřeby Aviva Terra Ultra-Weiß (4024), Aviva Ultra-Color SD (4050), Aviva Home-Weiß Plus (4071) nebo Aviva Home-Color (4063)


**Vrchní vrstva**

1 x Aviva Schutzanstrich (4073)

## POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

<b>Velikosti balení</b>	11
<b>Barevné odstíny / stupně lesku</b>	<b>Standardní odstíny:</b> Farblos, Glänzend (4073050252) Farblos, Matt (4073050253)
<b>Související produkty</b>	Clean Abbeizer-Express (8313) Aviva Fungisan (8308) Aviva Home-Color (4063) Aviva Home-Weiß Plus (4071) Aviva Schimmelex chlorfrei (8312) Aviva Terra Ultra-Weiß (4024) Aviva Tiefengrund WV (4074) Clean Multi-Entfetter (7233) Aviva Ultra-Color SD (4050)  Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

## DALŠÍ POKYNY

<b>Životnost / skladování</b>	Min. 3 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu. Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C). Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.
	
<b>Technická data</b>	Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Aviva Schutzanstrich (Kat A/b): 100 g/l. Aviva Schutzanstrich obsahuje max. 30 g/l VOC.
<b>GIS KÓD</b>	BSW20
<b>Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01</b>	Voda / Přísady pro rozhraní / Smáčedlo / Reologické přísady / Biocidy / Akrylové pryskyřice Obsahuje bronopol, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, reakční hmotu z 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu (3:1). Může způsobit alergické reakce.
<b>Bezpečnostně technické údaje</b>	K recyklaci zasílejte pouze prázdné nádoby. Zbytky tekutých materiálů zlikvidujte jako odpad z nátěrových hmot na vodou ředitelné bázi. Zaschlé zbytky materiálů lze zlikvidovat jako vytvrzené barvy nebo domácí odpad. Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na <a href="http://www.lakyadler.cz">www.lakyadler.cz</a> .
