

## Aviva Tiefengrund LM

## 4080000200

**Základní nátěr určený k penetraci minerálních omítek v exteriéru na bázi rozpouštědel pro domácí a komerční užití.**

### POPIS PRODUKTU

#### Obecně

Snadno zpracovatelný, rozpouštědlový a paropropustný neutrální základový nátěr s velmi dobrými penetračními schopnostmi. Odolný alkáliím a mrazu. Zpevňuje písčité podklady a srovnává savost nerovnoměrně savých minerálních podkladů.

#### Oblasti použití



Pro písčité a savé minerální podklady jako jsou omítky, beton, potěry, omítkové hmoty apod. pro použití v exteriéru.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím přípravek promíchejte případně pečlivě protřepejte.
- Zpracovávejte při teplotách nad + 5 °C.
- Nezpracovávejte při teplotě nad 30 °C a při relativní vlhkosti vzduchu vyšší než 80 %.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Aplikujte nejlépe štětcem nebo kartáčem.
- Vyvarujte se silnému nánosu, který by vytvořil lesklé plochy.
- Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

#### Technika nanášení



Způsob nanášení	Natírání
Vydatnost na vrstvu (m <sup>2</sup> /l)	6 – 9

Forma, povaha a vlhkost podkladu ovlivňují/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nátěru.

#### Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti vzduchu)



Následná úprava	Po cca 8 hod.
-----------------	---------------

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti.

Zamezit přímým slunečním paprskům při nanášení (příliš rychlé schnutí).

08-18 ZKL 4080

Adler Česko s.r.o. Pražská 675/10 Brno-Bosonohy 642 00  
Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: [info@adlercesko.cz](mailto:info@adlercesko.cz), [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz)

Naše návody se zakládají na současných poznátcích a podle nejlepšího vědomí mají být radou pro kupující/uzivatele, je nutné je ale individuálně upravit podle oblasti použití a podmínek zpracování. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje na vlastní zodpovědnost kupující/uzivatel, proto se doporučuje vyrobit vzorek pro ověření vhodnosti použití výrobku. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky. Veškeré dřívější technické listy pozbývají vydáním této verze platnosti. Změny velikosti obalů, barevných odstínů a stupňů lesků jsou vyhrazeny.

**Čistění pracovních nástrojů**

Ihned po použití s náhradou terpentýnu ADLER Adlerol 80301.

Zaschlé zbytky barvy odstraňte pomocí odstraňovače nátěrů ADLER Abbeizer Rote Krähe Extrem 8314000210.

**PODKLAD****Typ podkladu**

Pro písčité a savé minerální podklady jako jsou omítka, beton atd.

**Kvalita podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez separačních látek, jako je mastnota, vosk, silikon, pryskyřice apod., zbavený prachu a testován na vhodnost pro povrchovou úpravu.

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 2.

Viz také VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické práce.

Staré nátěry s nedostatečnou přilnavostí musí být dokonale odstraněny.

**Příprava podkladu**

- U čistých, suchých a nosných podkladů není nutná příprava podkladu.
- Malé trhlinky, díry nebo nerovnosti zarovnejte pomocí vhodného stěrkového tmelu. Odstraňte špachtlí nesoudržné částice a očistěte od prachu.
- Čerstvé omítky, beton a potěry nechte zaschnout alespoň po dobu 4 týdnů. Případné nečistoty, odlučující látky nebo prachovou vrstvu očistěte mechanicky.
- Při napadení lišejníkem, řasami či plísněmi povrch ošetřete pomocí přípravku ADLER Fungisan 8308000210.
- Mastné nebo olejové nečistoty důkladně očistit ADLER Entfetter 80394.

Dodržujte prosím instrukce z příslušné technické dokumentace jednotlivých produktů.

**SKLADBA NANÁŠENÍ****Základování**

1 x Aviva Tiefengrund LM 4080000200

Silně nasákové a broušící omítky, pokud je to nutné, nanést nátěr dvakrát.

**Vrchní nátěr**

Požadovaný odstín fasádní barvy Aviva Acryl-Color nebo ADLER 2K.

Dodržujte prosím instrukce z příslušné technické dokumentace jednotlivých produktů.

**POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ****Velikost balení**


750 ml; 5 l

**Barevné odstíny/stupeň lesku**

Bezbarvý 4080000200

**Doplňkové produkty**

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301  
ADLER Entfetter 80394  
Aviva Fungisan 8308000210  
ADLER Abbeizer Rote Krähe Extrem 8314000210

**DALŠÍ POKYNY****Trvanlivost / skladování**

Minimálně 3 roky v originálně uzavřených nádobách.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

**Kód produktu  
pro barvy a laky**

BSL50

**Technické údaje**

Obsah těkavých organických sloučenin (VOC)      Mezní hodnoty EU pro Aviva Tiefengrund LM A/h): 750 g/l (2010). Aviva Tiefengrund LM obsahuje maximálně 750 g/l VOC.

**Bezpečnostně-technické  
informace**

Další informace týkající se bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu [www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com).