

# KREIDEFARBE

# 4163

Peinture tendance, décorative et élégante, pour pièces d'habitation à usage privé

## DESCRIPTION DE PRODUIT

### Généralités

Peinture à la craie mate à base aqueuse pour l'intérieur avec une forte teneur en matières premières naturelles (plus de 70 %). Utilisation universelle sur divers supports. Ce produit écologique et presque inodore est doté d'un pouvoir couvrant optimal. Il est par ailleurs résistant au blocage, facile à appliquer, sans composants aromatiques ni formaldéhyde et il ne jaunit pas. Parfaitement approprié pour les aspects vintages, nostalgiques et rétro.

Exempte de produits pour la conservation du bois chimique.

### Caractéristiques particulières Normes de contrôle



- **Produit ADLER green label** – testé selon 3 catégories: Environnement, Santé et sécurité et Durabilité. Veuillez également tenir compte de la fiche technique sur la durabilité.
- **ÖNORM EN 71 partie 3**, Sécurité des jouets ; Migration d'éléments déterminés (absence de métaux lourds)
- **DIN 53160-1 et DIN 53160-2** Résistance à la sueur et à la salive
- **Ordonnance française DEVL1104875A** relative à l'étiquetage des produits de construction ou de revêtement sur leurs émissions de polluants volatils: A+

### Domaines d'utilisation



- Revêtement rationnel sur bois, métal, PVC dur et anciennes couches de revêtements bien adhérentes en intérieur.
- Pour le vernissage de surfaces à usage normal dans les domaines de l'ameublement et de l'aménagement intérieur
- Portes intérieures
- Éléments de murs et de plafonds en bois pour l'intérieur
- N'est pas approprié pour le revêtement des sols.

## TRAITEMENT

### Indications d'application



- Veuillez remuer le produit avant usage.
- Une température de produit, de support et ambiante d'au moins + 10 °C minimum.
- Les températures d'utilisation optimales sont comprises entre 15 et 25 °C, avec une humidité relative de l'air de 40 – 80 %.

03-23 ZKL 4163

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Téléphone : 0043/5242/6922-190, Fax: 00043/5242/6922-309, Mail: [technical-support@adler-lacke.com](mailto:technical-support@adler-lacke.com)

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances et sont destinées à conseiller au mieux l'acheteur/l'utilisateur. Toutefois, elles exigent une adaptation individuelle aux domaines d'utilisation et aux conditions d'emploi. La décision concernant l'aptitude du produit livré et son utilisation incombe à l'acheteur/l'utilisateur, c'est pourquoi nous recommandons de tester l'aptitude du produit sur un échantillon. Par ailleurs, nos conditions générales de vente sont applicables. La présente édition remplace toute fiche antérieure. Sous réserve de modifications de conditionnement, teintes et degrés de brillance.

- N'utiliser que des profilés d'étanchéité et des rubans-cache appropriés pour les vernis à l'eau.
- Utiliser les outils (pinceaux, rouleaux) appropriés pour les vernis à base aqueuse.
- Couvrir et masquer soigneusement les objets ne devant pas être vernis.
- Vérifier la compatibilité, l'adhérence et la teinte avec le support en réalisant une surface d'essai.

### Technique d'application



Méthode d'application	Au pinceau	Au rouleau
Rendement par application (m <sup>2</sup> /l) <sup>1)</sup>	env. 8 - 10	

#### Le produit est prêt à l'utilisation.

La forme, la qualité et l'humidité du support ont une influence sur la consommation / le rendement. Les valeurs de consommation exactes ne peuvent être déterminées que par le biais d'un essai de revêtement préalable.

### Temps de séchage

(à 23 °C et 50 % d'humidité rel.)



Recouvrable	après env. 6 heures
-------------	---------------------

Les valeurs citées constituent des valeurs de référence. Le séchage dépend du support, de l'épaisseur de couche, de la température, de la ventilation et de l'humidité relative de l'air.

Des températures basses et/ou une humidité importante de l'air sont susceptibles de prolonger le temps de séchage.

### Nettoyage des outils



Immédiatement après usage avec de l'eau et du savon.

Pour ôter les restes de produit séchés, nous recommandons Abbeizer-Express 8313.

## SUPPORT

### Type de support

Bois, matériaux en bois, métal, PVC dur à l'intérieur

### Qualité de support

Le support doit non seulement être sec, propre, solide, exempt de substances ségrégatives comme la graisse, la cire, le silicone, la résine, etc., ainsi que de poussière de bois, mais il doit également être approprié au revêtement.

Les revêtements non résistants doivent être minutieusement éliminés.

### Humidité du bois

**Bois de feuillus** : 12% +/- 2%

**Bois de conifères** : 15% +/- 2%

<b>Préparation de support</b>	<p><b>Bois et matériaux en bois</b> Arrondir les arêtes vives, éliminer les substances contenues dans le bois, telles que p. ex. résine et poches de résines. Ponçage avec grain 120 - 150</p> <p><b>Zinc, aluminium et autres métaux non ferreux</b> Polir à l'aide d'un non-tissé de ponçage et Entfetter 8009 afin d'atteindre mate.</p> <p><b>PVC dur et matières synthétiques apte à être revêtis</b> Polir à l'aide d'un non-tissé de ponçage et Entfetter 8009 afin d'atteindre mate.</p> <p><b>Anciennes couches de peinture</b> Poncer légèrement et lessiver les anciennes couches de peinture bien adhérentes avec grain 120.</p> <p>Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.</p>
-------------------------------	--

## STRUCTURE DE REVÊTEMENT

<b>Généralités</b>	Les cycles de vernissage suivants sont exemplaires.
<b>Couche de fond</b>	<p>1 x Kreidefarbe 4163</p> <p><b>Anciennes couches de peinture</b> Pour les anciennes couches de peintures encore intactes et bien adhérentes, aucune couche de fond est nécessaire, mais il faut contrôler la compatibilité de la peinture sur les anciennes couches de peintures.</p> <p>Prétraiter les parties présentant des défauts dans les anciennes couches de peintures non plus intactes conformément à leur support. Application voir première application.</p>
<b>Ponçage intermédiaire</b>	<p>Si nécessaire, avec un grain de 240 - 280</p> <p>Éliminer la poussière de ponçage.</p>
<b>Couche intermédiaire et couche de finition</b>	1 x Kreidefarbe 4163
<b>En cas de forte sollicitation ou de brillance élevée</b>	<p>L'application supplémentaire d'une couche de vernis pour bois Möbel- und Parkett Holzlack 4208 est nécessaire.</p> <p>Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.</p>



## ENTRETIEN & RÉNOVATION

<b>Entretien &amp; Rénovation</b>	<p>Nettoyage avec Clean-Möbelreiniger 7202. Entretien avec Clean-Möbelpflege Plus 7222.</p> <p>Poncer légèrement et lessiver les anciennes couches de peinture bien adhérentes avec grain 120. Éliminer les anciennes couches de peintures qui s'écaillent. Application voir première application.</p> <p>Veillez respecter les fiches techniques de chaque produit.</p>
-----------------------------------	--

## INDICATIONS DE COMMANDE

**Conditionnement** 375 ml, 750 ml

**Teintes/Degrés de brillance** Certaines teintes Alpine Selection peuvent être mélangées à l'aide du **système de mélange de peinture d'ADLER Color4you.**

**Color4You** 

**Vernis de base :**


Base W10 4163000010  
Base W30 4163000030

- Pour garantir une uniformité des teintes, les produits appliqués sur une surface doivent porter le même numéro de lot.
- Il est conseillé de faire un essai de couleur sur le support original avec le système d'application choisi, afin d'évaluer la teinte finale.
- Veuillez utiliser les produits nuancés dans un délai de 3 mois.
- Veuillez respecter nos directives de travail **ARL 800 - Directive de travail pour le travail (y compris l'entretien et la maintenance) avec les machines de dosage ADLER Mix, PUR Mix et Color4You.**

**Produits complémentaires** Abbeizer-Express 8313  
Entfetter 8009  
Möbel- und Parkett Holzlack 4208  
Clean-Möbelreiniger 7202  
Clean-Möbelpflege Plus 7222

## AUTRES INDICATIONS

**Délai de conservation/Stockage** Au moins 3 ans dans son récipient d'origine fermé.



Stocker à l'abri de l'humidité, des rayons directs du soleil, du gel et des hautes températures (supérieures à 30°C).

Bien refermer les récipients entamés et les utiliser le contenu au plus vite.

**Données techniques** Teneur en COV Valeur limite UE pour Kreidefarbe (Cat. A/d) : 130 g/l. Kreidefarbe contient au maximum 50 g/l de COV.

**GISCODE** BSW10

**Déclaration des ingrédients selon VdL-RL 01** Dispersion de copolymère acrylique, pigments inorganiques blancs et colorés/pigments organiques (selon la teinte), matières de remplissage minérales, eau, glycols et éthers de glycol, additifs rhéologiques, agent de surface et agent mouillant, agent neutralisant, agent antimousse, agent de conservation.

Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, une masse réactionnelle de 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et de la 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1). Peut produire une réaction allergique.

**Informations pour les personnes allergiques au numéro de téléphone +43 5242 6922-713.**

---

## Données techniques de sécurité



Les mesures de protection habituelles doivent être respectées également lors de l'application de vernis peu polluants.

Pour les travaux de ponçage, utiliser un filtre anti-poussière P2 / P3.

Garder l'emballage ou l'étiquette à portée de main si un avis médical venait à être nécessaire.

En cas de contact avec les yeux ou la peau, rincer immédiatement et abondamment à l'eau.

Conserver hors de la portée des enfants.

Assurer une bonne ventilation pendant le traitement et le séchage.

Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.

Ne pas rejeter dans la canalisation, dans l'eau ou dans le sol.

Les restes liquides de produit peuvent être éliminés comme déchets de peintures à l'eau, les résidus séchés de produit comme peintures durcies ou comme déchets ménagers.

Des informations plus détaillées sur la sécurité pendant le transport, le stockage et le maniement ainsi que la gestion des déchets vous pouvez trouver dans la Fiche des données de sécurité correspondante. La version actuelle peut être consultée sur **[www.adler-lacke.com](http://www.adler-lacke.com)**.

---