

ADLER Kunstharz-Spachtel

54085

Syntetický tmel na opravy děr a prasklin pro domácí dílnu a řemeslníky

POPIS PRODUKTU


Obecné informace

Syntetický tmel pro tmelení děr a prasklin ve dřevu, kovech a staré omítce.

Speciální vlastnosti Zkušební normy

- Snadné zpracování
- Velmi vysoká plnivost a vydatnost
- Bílý barevný odstín
- Vytvrzuje po schnutí přes noc i za podmínek, nepříznivých pro schnutí

Oblasti použití




- Dřevo a staré zdivo v interiéru
- Kovy v interiéru a exteriéru

Při tmelení dřeva v exteriéru může v důsledku bobtnání a sesychání docházet k odprýskávání (viz technický list BFS č. 18).


ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Je potřebná teplota produktu, předmětu a prostorová teplota nejméně + 5 °C.
- Syntetický tmel ADLER Kunstharz-Spachtel 54085 je možné nanášet několikrát denně také pracovním postupem "mokry na mokry".
- Tloušťka mokré vrstvy bez trhlinek max. 500 µm

Technika nanášení



Způsob nanášení	Tmelení
Vydatnost na jednu vrstvu (g/m ²) ¹⁾	cca 400 - 800
¹⁾ Vydatnost vč. přísady ředidla	

Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelný	po cca 16 h
-------------	-------------

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Čištění pracovních nástrojů



Pracovní nástroje očistěte bezaromátovým prostředkem ADLER Adlerol aromatenfrei 80301.

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo, dřevěné materiály, stará omítka v interiéru, kovy

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý a zbavený separačních látek; rovněž je třeba ověřit nosnost a vhodnost podkladu.

Dodržujte ÖNORM B 2230, část 2.

Viz také VOB, část C, DIN 18363, oddíl 3; Malířské a lakýrnické práce.

Vlhkost dřeva: Listnaté dřevo 12 % +/- 2 %, jehličnaté dřevo 15 % +/- 2 %.

Nenosné povrchové úpravy je třeba důkladně odstranit do čista.

Příprava podkladu

Dřevo, dřevěné materiály

Sraďte ostré hrany, odstraňte vytékající extraktivní látky jako např. pryskyřice a zásmolky.

Železo a ocel

Odstraňte korozi až na kov, zbytky olejů a tuků odstraňte odmašťovačem ADLER Entfetter 80394.

Zinek, hliník a jiné neželezné kovy

Přebruste brusným hadříkem a použijte odmašťovač ADLER Entfetter 80394.

Staré nátěry

Starý nátěr přebruste a/nebo nalouhujte. Odstraňte nenosné staré nátěry.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Základní vrstva

Dřevo:

ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063 (*bílý*) nebo ADLER Acryl-Holzgrund 41001

Surové jehličnaté dřevo příp. dřevo citlivé na houby v exteriéru nejprve 1x natřete produktem Pullex Imprägnier-Grund 50208 a násl. nebo Pullex Aqua-Imprägnierung 51320 a násl.

Kovy:

ADLER Metallgrund 54033 a násl., ADLER Unigrund 54065 a násl. nebo ADLER Acryl-Unigrund 41191

Tmelení

Syntetický tmel ADLER Kunstharz-Spachtel 54085

Mezivrstva

Dřevo:

ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063 (*bílý*) pro optimální nestékání vrchního laku na svislých plochách

Kovy:

ADLER Metallgrund 54033 a násl., ADLER Unigrund 54065 a násl. nebo ADLER Acryl-Unigrund 41191

Vrchní lakování

ADLER Samtalkyd 52351 a násl., ADLER Brilliantalkyd 52301 a násl., ADLER Express-Maschinenlack 52750 a násl., ADLER Glanzacryl 40700 a násl., ADLER Seidenacryl 40750 a násl. nebo ADLER Ferrodue 41180 a násl.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**


200 g, 400 g, 800 g, 2,5 kg

**Barevné odstíny /
stupně lesku**

Weiß (*bílý*)

Doplňkové produkty

ADLER Acryl-Holzgrund 41001
ADLER Alkyd-Grund Weiß 54063
ADLER Acryl-Unigrund 41191
ADLER Metallgrund 54033 a násl.
ADLER Unigrund 54065 a násl.
ADLER Glanzacryl 40700 a násl.
ADLER Seidenacryl 40750ff
ADLER Ferrodue 41180 a násl.
ADLER Samtalkyd 52351 a násl.
ADLER Brilliantalkyd 52301 a násl.
ADLER Express-Maschinenlack 52750 a násl.
ADLER Adlerol aromatenfrei 80301

DALŠÍ POKYNY**Skladovatelnost /
skladování**

Skladovatelnost nejméně 1 rok v originálním uzavřeném obalu.

Při uskladnění chraňte před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30°C).

Doporučujeme uzavřít načatá balení fólií.

**Bezpečnostně technické
údaje**

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese www.adler-lacke.com.