

ADLER Legno-Hartwachsöl

50821

Ekologický, univerzální olej s tvrdým voskem pro domácí dílnu a profesionální použití


POPIS PRODUKTU

Obecné informace

Kombinace na bázi přírodních vosků a olejů na údržbu listnatého a jehličnatého dřeva. Velmi dobrá penetrační schopnost, vynikající zdůraznění struktury dřeva, velmi dobrá plnivost a odolnost proti vodě.

Vytvrzování probíhá přijímáním vzdušného kyslíku (oxidační schnutí).

Speciální vlastnosti Zkušební normy



EG-Baumusterprüfbescheinigung 116.411
US-Coast Guard Zulassung
164.112/EC0736/116.411

- Pevné částice > 97%
- Povrch je příjemný na dotek
- Antistatický
- Francouzské nařízení DEVL1104875A pro označení produktů vyráběných s povrchovou úpravou v souvislosti s emisemi těkavých látek: A+
- Těžce vznětlivé nátěrové přípravky pro lodě (odpovídající SOLAS 74/88, kapitola II-2)
- ÖNORM S 1555, příp. DIN 53160, odolnost vůči potu a slinám
- ÖNORM EN 71-3 bezpečnost u dětských hraček; migrace určitých elementů (neobsahuje těžké kovy)

Složení

Přírodní rostlinné oleje a vosky (lněný olej, slunečnicový olej, sójový olej, karnaubský vosk a vosk kandelila), sikativa (sušidla)

Oblasti použití



Nábytek v obytných prostorách, interiéry (dřevěné obklady, dřevěné stropy atd.), dřevěné a parketové podlahy.

Kvůli možnému zápachu aplikujte tento produkt na vnitřní plochy nábytku a skříní maximálně jednou v tenké vrstvě.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt promíchejte.
- Nezpracovávejte při teplotách nižších než + 5 °C a/nebo při relativní vlhkosti vzduchu > 80 %.
- Nanesený olej nechte krátce působit a pak setřete přebytek ve směru vláken bavlněným hadrem nebo smotky gázy.
- Vzhledem k vysokému obsahu pevných částic zpravidla stačí jedno nanesení.
- Pro aplikaci na části lodí platí nanášené množství 12 g/m²
- Pro oleje lodních částí nesmí být použit těžce vznětlivý povrchový materiál na trubky, kryty trubek nebo kabely.


04-12 (nahrazuje 03-12) ZKL 7002

obratte

Adler-Laky Česko s.r.o., CZ-64200 Brno - Bosonohy

Fon: 00420/544/211930, Fax: 00420/544/213229, Mail: info@lakyadler.cz

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tónů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.

Technika nanášení

Způsob nanášení	Pohárková pistole	Natírání	Váleček	Roztírání
Stříkáací tryska (ø mm)	1,5 – 1,7	-	-	-
Stříkáací tlak (bar)	3 – 4	-	-	-
Nanášené množství (g/m²)	cca 30 – 50 na jednu vrstvu	-	-	-
Vydatnost na jednu vrstvu (m²/l) ¹⁾	-	cca 15 – 30 na jednu vrstvu		


¹⁾ Vydatnost vč. přísady ředidla a prostřiku

Produkt se dodává v konzistenci pro zpracování.

Na spotřebu/vydatnost mají vliv tvar, kvalita podkladu a vlhkost dřeva. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozí zkušební povrchové úpravy.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)




Následná povrchová úprava	po cca 12 h
Proschnutí / plná zatížitelnost	cca 7 dní

Uvedené hodnoty jsou orientační. Doba schnutí závisí na druhu dřeva, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Zajistěte dobré větrání! Výměna vzduchu v malém objemu, např. v důsledku hustého stohování, prodlužuje dobu schnutí.

Nízká teplota a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou značně prodloužit dobu schnutí.

U dřevin s vysokým obsahem extraktivních látek (jako např. dub, iroko) může dojít k prodloužení doby schnutí.

Čištění pracovních nástrojů

Pracovní nástroje očistěte čisticím prostředkem ADLER Legno-Reiniger 80025.

PODKLAD**Druh podkladu**

Listnaté a jehličnaté dřevo

Kvalita podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený tuků, vosků a dřevěného prachu.

Vlhkost dřeva

Listnaté dřevo: max. 12 % +/- 2 %
Jehličnaté dřevo: 15 % +/- 2 %

Příprava podkladu**Nábytek**

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 180 - 240

Dřevěné a parketové podlahy

Odstupňované broušení dřeva do zrnitosti 100 - 150

Při broušení používejte prachový filtr P3.

SKLADBA POVRCHOVÉ ÚPRAVY**Základní povrchová úprava**

Podle potřeby 1x ADLER Legno-Hartwachsöl

Doba schnutí mezi jednotlivými vrstvami: cca 12 h

Mezibrus

Podle potřeby lehký mezibrus zrnitostí 280 – 360.

Odstraňte dřevěný prach.

Při broušení používejte prachový filtr P2.

Vrchní povrchová úprava

1x ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

ÚDRŽBA A RENOVAČE**Údržba**

Čištění vodou, čisticím prostředkem na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490, čisticím prostředkem na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198 nebo mírným čisticím prostředkem pro domácnost. V případě mastných znečištění použijte čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025. Čištění se smí provést nejdříve 14 dní po nanesení oleje s tvrdým voskem.

Pro **osvěžení** naneste 1x produkt ADLER Legno-Pflegeöl 50882 a setřete přebytek.

Dodržujte pokyny v technických listech pro příslušné produkty.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

750 ml, 2,5 l

Barevné odstíny

ADLER Legno-Hartwachsöl 50821

- Pro posouzení vzhledu doporučujeme zhotovit na originálním podkladu vzorek se zvolenou skladbou povrchové úpravy.

Doplňkové produkty

čisticí prostředek ADLER Legno-Reiniger 80025

ADLER Legno-Pflegeöl 50882

čisticí prostředek na nábytek CLEAN Möbelreiniger 96490

čisticí prostředek na parkety CLEAN Parkettreiniger 42198

DALŠÍ POKYNY**Skladovatelnost/
skladování**

Balení 750 ml a 2,5 l: Nejméně 3 roky v originálním uzavřeném obalu.

Doporučujeme přelít obsah načatého balení do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvorbě škraloupu.

GISCODE

Ö100

**Bezpečnostně technické
údaje**

Dodržujte pokyny v bezpečnostním listu k tomuto produktu! Aktuální verze je dostupná na Internetu na adrese www.adler-lacke.com.

U hadrů, nasáknutých oxidačně schnoucími produkty, hrozí nebezpečí samovznícení! Hady, nasáknuté produktem Legno-Hartwachsöl 50821, nechte vyschnout rozprostřené. Je nutné uchovávat v uzavřených kovových nádobách příp. pod vodou.

Zpracování produktu ve stříkacích kabinách, znečištěných prachem ze stříkání s obsahem nitrocelulózy, je kvůli nebezpečí samovznícení zakázáno!