


ADLER Optideck Maler Wohnraumfarbe

40220



Produktbeschreibung

Gut deckende, reinweiße, atmungsaktive Wandbeschichtung für Innenräume.

Besondere Eigenschaften

Geruchsneutral, weichmacherfrei,
sehr ergiebig, leicht verarbeitbar.

Kenndaten nach ÖNORM EN 13300

Nassabriebbeständigkeit: Klasse 3
Kontrastverhältnis (Deckvermögen): Klasse 1 (bei 7 m²/l)
Glanzgrad: Stumpfmatt
Maximale Korngröße: fein (< 100 µm)

Anwendungsgebiete

Für alle Wand- und Deckenanstriche auf Beton, Mauerwerk, Gipskarton, Tapeten sowie auf gut haftenden Dispersions- und Mineralanstrichen.

Auftragsart

Rollen, Streichen oder Airless-Spritzen
(Feinsieb Maschenweite 0,2 mm, 150 bar Spritzdruck,
Düsengröße 0,021 – 0,26 Inch bzw. 0,53 – 0,63 mm)

Untergrundvorbehandlung

Der Untergrund ist auf Tragfähigkeit und Eignung zu prüfen (ÖNORM B 2230 Teil 2 beachten).
Frischen Putz und Beton mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen.
Neuputzstellen fluatieren und nachwaschen.
Fettige oder ölige Verunreinigungen gründlich mit ADLER Entfetter entfernen.
Risse und Unebenheiten mit geeignetem Spachtelmaterial ausbessern.
Nicht tragfähige Altanstriche entfernen.
Glänzende oder glatte Untergründe (wie Lack- und Latexuntergründe, Sinterschichten) anlaugen, aufrauen oder abschleifen.
Leimfarben grundrein abwaschen und mit ADLER Tiefengrund WV grundieren.
Saugende Untergründe und Gipskartonplatten mit ADLER Tiefengrund WV 1 zu 1 mit Wasser verdünnt vorstreichen.
Ein glänzendes Auftrocknen des ADLER Tiefengrundes WV ist zu vermeiden.

Grundanstrich

1 x ADLER Optideck, mit max. 10 % Wasser verdünnt

Deckanstrich

1 x ADLER Optideck, mit max. 5 % Wasser verdünnt

Verdünnung	Wasser
Trockenzeit (Raumtemperatur 20 °C)	3 – 4 Stunden
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter + 5 °C Hohe Luftfeuchtigkeit bzw. niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung.
Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Ergiebigkeit (pro Auftrag)	6 m²/kg, je nach Untergrundbeschaffenheit
Lagerung	Kühl, aber frostfrei
Gebindegrößen	25 kg
Farbton	Weiß
Sicherheitstechnische Angaben	Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten!