


## ADLER Pigmofix G

90699



5 %

### Popis

Přidavný prostředek pro laky na bázi rozpouštědel 2K-PUR-Lacke k dosažení dobré ochrany nánosu proti vlhkosti a ke zvýšení trvalé přilnavosti na skle.

### Oblasti použití

Jako doplněk k produktu ADLER Pigmpur 24005 ff a ADLER Pigmotop 25363 ff pro rubové nanášení na skelné části, jejichž hrany, podmíněné konstrukcí, (např. dřevěné rámy) jsou před přímým kontaktem s vodou chráněny.

### Přidávané množství

Přidávané množství činí **5 %**, počítáno na lak (bez tužidla a ředidla).

ADLER Pigmpur 24005 ff a ADLER Pigmotop 25363 ff jsou pro tento způsob použití zatvrzeny s 20 % ADLER PUR-Härter 82019.

#### **Dobře vmíchat!**

Doporučujeme ADLER Pigmofix G 90699 současně s odpovídajícím množstvím tužidla vmíchat do lakovací směsi.

### Zvláštní pokyny

Respektujte prosím naše „**Pracovní směrnice pro lakování skla polyuretanovými laky**“ a také technické listy lakových směsí v nich uvedených: **ADLER Pigmotop 25363 ff** a **ADLER Pigmpur 24005 ff**, stejně jako bezpečnostní listy.

### Dodávané balení

200 g (množství postačí pro 4 kg 2K-PUR-Lack)

### Skladovatelnost

1 rok v originálně uzavřených nádobách

### Skladování

V chladu, ale ne v mrazu.

12-09 (nahrazuje 05-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: [info@adler-lacke.com](mailto:info@adler-lacke.com)

Naše návody se zakládají na současném stavu vědomostí a mají co nejlépe poradit kupujícímu/uživateli, jsou ovšem nezávazné, je nutno je sladit s oblastmi použití a podmínkami zpracování. O vhodnosti a použití dodávaného výrobku rozhoduje kupující/uživatel na vlastní odpovědnost, proto je doporučeno zhotovení vzoru, na kterém je vhodnost tohoto produktu testována. Kromě toho platí naše všeobecné prodejní podmínky. Všechny dřívější technické listy pozbývají touto verzí platnosti. Změna velikosti plechovek, barevných tonů a dosažitelného stupně lesku jsou vyhrazeny.