


ADLER Pigmofix G

90699



5 %

Leírás

Adalékanyag oldószeralapú 2K-PUR-lakkokhoz, melynek segítségével a festékréteg megfelelő, nedvesség elleni védelmét lehet elérni, és az üvegen való tartós megmaradást lehet növelni.

Alkalmazási területek

Adalékanyagként használható ADLER Pigmpur-hoz és ADLER Pigmotop-hoz olyan üvegrészek hátoldalának festéséhez, amelyek élei szerkezeti helyzetükből adódóan (pl. fakeretek) a nedvességgel való közvetlen érintkezéstől védve vannak.

Az adalék mennyisége

Az **adalék mennyisége 5 %**, a lakkhoz számolva (edző- és hígítószer nélkül).

Az ADLER Pigmpur-t és az ADLER Pigmotop-ot ebben az alkalmazási tartományban 20 %-nyi ADLER PUR-Härter 82019-cel kell megedzeni.

Jól kavarja el!

Azt ajánljuk, hogy a megfelelő edzőanyaggal egy időben ADLER Pigmofix G-t is keverjen a lakkrendszerbe.

Egyéb útmutatások

Kérjük, tartsa szem előtt a **PUR-lakkokkal végzett üveglakkozási munkálatokra vonatkozó irányelvek**-ben, az ebben felsorolt **ADLER Pigmotop** és **ADLER Pigmpur** lakkrendszerekhez tartozó adatlapokban, valamint a Biztonságtechnikai Adatlapban foglaltakat.

Csomagolás

200 g (ez a mennyiség 4 kg 2K-PUR-lakkhoz elegendő)

Tárolási idő

1 év a gyárilag lezárt csomagolásban

Tárolás

Hűvös, de fagymentes helyen kell tárolni.

12-09 (a 05-06 helyett)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-303, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com

2005Útmutatásaink jelenlegi tudásunkon alapulnak. Legjobb tudásunkat bocsátjuk vevőink/felhasználóink rendelkezésére, betartásuk azonban nem kötelező, de az alkalmazási területet és a megmunkálási feltételeket ajánlatos egyeztetni. A szállított termék alkalmasságát és felhasználásának módját a vásárló/felhasználó saját felelősségére hivatott eldönteni, ezért javasoljuk egy mintadarab elkészítését a termék alkalmasságának eldöntése céljából. Egyebekben az „Általános Értékesítési Feltételeink” érvényesek. Jelen kiadással minden korábbi műszaki adatlap érvényét veszti. A csomagolást, színskálát és fényességi fokozatot érintő változtatások jogát fenntartjuk.