


**ADLER PigmoFix G****90699**

5 %

**Popis**

Prídavný prostriedok pre laky na báze rozpúšťadiel pre 2K-PUR-laky na dosiahnutie dobrej ochrany voči vlhkosti a k zvýšeniu trvalej priľnavosti na skle.

**Oblasť použitia**

Ako prídavok do produktu ADLER Pigmotop 24005 ff a ADLER Pigmotop 25363 ff pre nanášanie na rubové strany sklenených častí, ktorých konštrukčne podmienené hrany (napr. drevené rámy) sú chránené pred priamym kontaktom s vodou.

**Pridávané množstvo**

Pridávané množstvo je 5%, počítané na lak bez tvrdidla a riedidla.

ADLER Pigmotop 24005 ff a ADLER Pigmotop 25363 ff sú pre tento spôsob použitia tvrdené s 20% ADLER PUR Härter 82019.

**Dobre zamiešať!**

Odporúčame ADLER PigmoFix G 90699 vmiešať do laku zároveň s tvrdidlom.

**Osobitné pokyny**

Rešpektujte prosím naše **pracovné smernice pre lakovanie PUR lakmi** ako aj **technické listy a karty bezpečnostných údajov**.

**Balenie**

200 g (množstvo je dostačujúce pre 4 kg 2K-PUR laku)

**Skladovanie**

v chladnej miestnosti ale bez mrazu

**Skladovateľnosť**

1 rok v originálne uzavretom obale

Prosím obráťte

12-09 (nahrádza 05-06)

Adler Slovensko s.r.l.

Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.