


ADLER Pigmofix RF

90695



10 %

Opis

Środek pomocniczy do rozpuszczalnikowych pigmentowanych dwuskładnikowych lakierów poliuretanowych służący do uzyskania bardzo dobrej wytrzymałości na test pierścienia i podwyższenia twardości na test igły. Stopień połysku końcowych powierzchni nie ulega zmianie.

Zastosowanie

Jako dodatek do lakieru ADLER Pigmpur 24005 ff, do ostatniego, końcowego naniesienia lakieru w celu podwyższenia wytrzymałości na „test pierścienia” i odporności na zarysowanie.

Ilość dodawana

Do lakieru ADLER Pigmpur 24005 ff **dodaje się 10%** środka w przeliczeniu na lakier (nie licząc ilości utwardzacza i rozcieńczalnika).

Przed użyciem dobrze zamieszać!

Dobrze wymieszać z lakierem!

Zalecamy dodawanie środka ADLER Pigmofix RF 90695 równocześnie z odpowiednimi ilościami utwardzacza do lakieru.

Inne informacje

Środek ADLER Pigmofix RF 90695 nie wpływa na wysychanie lakieru ADLER Pigmpur 24005 ff. Doskonałą wytrzymałość na „test pierścienia” uzyskuje się po 1 do 2 dniach.

Poprawki lakiernicze mogą być wykonywane po dokładnym przeszlifowaniu.

Proszę przestrzegać **Wytycznych do pracy z lakierami poliuretanowymi** i Karty Technicznej lakieru **ADLER Pigmpur 24005 ff** oraz zaleceń z **Karty Charakterystyki**.

Postać dostarczana

0,4 kg

Trwałość

1 rok w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

Przechowywanie

W miejscu chłodnym, ale zabezpieczonym przed mrozem.

12-09 (zastępuje 05-06)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Telefon: 0043-5242 6922-190, faks: 0043-5242-6922-309, e-mail: info@adler-lacke.com

Adler-Polska Sp. z o.o., 30-376 Kraków, Tyniecka 229, tel. 0048 12 2524000, www.adler-lakiery.pl

Nasze wskazówki opierają się na obecnym stanie wiedzy i zgodnie z najlepszą wiedzą mają służyć jako porada dla kupującego lub użytkownika, należy je jednak indywidualnie dostosować do zastosowań i warunków przerabiania. Kupujący lub użytkownik decyduje na własną odpowiedzialność o przydatności i zastosowaniu, dlatego też zalecamy wykonanie wzorca w celu sprawdzenia przydatności produktu. Ponadto zachowują ważność nasze Ogólne Warunki Sprzedaży. Wszystkie wcześniejsze instrukcje tracą swoją ważność z dniem wydania niniejszej. Zastrzega się prawo dokonania zmian wielkości pojemników, odcieni barw i dostępnych stopni połysku.