


**ADLER PigmoFix RF****90695****Popis**

Prídavný prostriedok pre pigmentové 2K-PUR-laky na báze rozpúšťadiel na dosiahnutie dobrej ochrany v prsteňovom teste a zvýšenej ochrany voči poškrabaniu nechťom. Stupeň lesku výsledných plôch nie je zhoršený.

**Oblasť použitia**

Ako doplnok k produktu ADLER PigmoPur 24005 ff pre posledné záverečné lakovanie k zvýšeniu ochrany voči poškrabaniu a pri prsteňovom teste.

**Pridávané množstvo**

Pridávané množstvo k ADLER PigmoPur 24005 ff je 10%, počítané na lak bez tvrdidla a riedidla.

**Pred upotrebením premiešať a dobre zamiešať do laku!**

Odporúčame ADLER PigmoFix RF 90695 vmiešať do laku zároveň s tvrdidlom.

**Osobitné pokyny**

ADLER PigmoFix RF 90695 neovplyvňuje čas sušenia laku ADLER PigmoPur 24005 ff. Výborná odolnosť na prsteňový test je dosiahnutá za 1-2 dni.

Opravné prelakovanie je po dôkladnom prebrúsení možné.

Rešpektujte prosím naše **pracovné smernice pre lakovanie PUR lakmi** ako aj **technické listy a kartu bezpečnostných údajov**.

**Balenie**

0,4 kg

**Skladovanie**

v chladnej miestnosti ale bez mrazu

**Skladovateľnosť**

1 rok v originálne uzavretom obale

Prosím obráťte

12-09 (nahrádza 05-06)

Adler Slovensko s.r.o., Montážna 3, SK-971 01 Prievidza  
Tel: 00421/46/5199621, Fax: 00421/46/5199629, Mail: [info@adler.sk](mailto:info@adler.sk), [www.adler.sk](http://www.adler.sk)

Naše návody a postupy sú založené na súčasných poznatkoch a majú čo najlepšie poradiť obchodníkom alebo spracovateľom. Sú však nezáväzná a je nutné ich zosúladiť s podmienkami spracovania a s oblasťami použitia. O vhodnosti a použití dodaného výrobku rozhoduje obchodník/spracovateľ sám na vlastnú zodpovednosť, preto sa odporúča vyhotovenie vzorky, na ktorej je vhodnosť výrobku vyskúšaná. Okrem toho platia naše všeobecné obchodné a dodacie podmienky. Vydávaním tohto dátového listu strácajú všetky predchádzajúce platnosť. Zmena veľkosti balenia, farebných odtieňov a stupňov lesku vyhradená.