

Poly-Feinspachtel

7526

Univerzální 2-složkový stěrkový tmel na Nábytek a vybavení interiérů pro průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace


Univerzálně použitelný 2-složkový, polyesterový stěrkový tmel, pro vyrovnání nedokonalostí. Dobrá roztíratelnost díky zvláště krémové konzistenci. Vysoká plnicí schopnost a stabilita, vyrovnání drobných škrábanců a nerovností díky zvláště jemné struktuře, rychlé vytvrzení, dobrá brousitelnost, velmi dobrá přilnavost na kov a dřevo, i při vyšších teplotách (do cca 100 °C). Odolný vůči vodě, benzínu, minerálním olejům, zředěným louhům a kyselinám.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- Francouzská směrnice DEVL1104875A
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Poruchy dřeva v nábytku a vnitřních prostorách, také pro vyrovnání kovových povrchů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí být minimálně +10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Teplem se zrychluje, chladem zpomaluje vytvrzovací reakce.
- Pokud má být produkt nanášen v silnějších vrstvách, měl by být zpracován s co nejmenším poměrem natužení nebo ve více vrstvách.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.

Poměr tužení



100 hmotnostních dílů Poly-Feinspachtel (7526)
1 - 4 hmotnostní díly červené vytvrzovací pasty

X g odpovídá přibližně X - X cm³ ze směšovací trubice.

Obě složky jsou spolu míchány tak dlouho, dokud není dosaženo homogenního barevného odstínu.

Přídavek tužidla nad 4 % snižuje přilnavost a zhoršuje schnutí

Množství tužidla pod 1 % zpomaluje proces vytvrzování, příp. při nízkých teplotách je proces vytvrzování neúplný a povrch zůstává silně lepkavý.

Doba zpracovatelnosti



ca. 2 - 6 min

Prodloužení doby zpracovatelnosti není možné.

Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.

Technika nanášení



Způsob nanášení

špachtlí

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelný (broušení, vrtání, frézování)

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Čištění pracovních nástrojů



8501



8017

Okamžitě po použití s Waschverdünner (8501) nebo Nitro-Verdünner (8017).

PODKLAD

Druh podkladu

Dřevo: / kov (železo, ocel, hliník)

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu

Kov:

Odstraňte rez až na čistý kov. Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Entfetter (7233). Přebrouste brusným roumem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

Produkt by měl být nanesen co nejdříve po broušení, aby nedošlo ke snížení adheze.

Listnaté dřeviny: zrnitost P 150 - 180

Jehličnaté dřeviny: zrnitost P 100 - 150

Staré nátěry:

Nevytvrzený starý lak nebo termoplastický akrylový lak musí být odstraněn.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Všeobecné informace

Uvedené skladby povrchové úpravy slouží jako příklad.

Nános produktu

1 x Poly-Feinspachtel (7526)

Mezibroušení

Vytmelená místa přebrouste zrnitostí vhodnou pro broušení podkladu.

Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.

Následná povrchová úprava

Krycí povrchové úpravy:

Tmelený povrch lze přetřít následujícími základními nátěry:

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

Aduro Spritzfüller (2410) / Aduro Ecofill (2416) / Aduro Ecofill Smart (2317) / Bluefin Isospeed (3134) / atd.

Finální povrchová úprava podle požadavků např. Pigmpur G50 (2406), Bluefin Pigmocryl NG různé varianty

Kov:

2K-Epoxy-Grund (5604)

Finální povrchová úprava podle požadavků s 2K-PU-Multilack Matt (4526), 2K-PU-Multilack Glänzend (4527), atd.

Bezbarvé povrchové úpravy (nábytku):

Poly-Feinspachtel lze kombinovat s 2-složkovým PUR Lakovým systémem Aduro Legnopur (2513), Aduro Vento (2660), Aduro Strong (2528) a Aduro Naturmatt (2525) a také s vodou ředitelnými systémy laků na nábytek Bluefin Resist (2963) a Bluefin Unistar Thix (2966) přelakovat

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

Velikosti balení

1 kg

Jiné velikosti balení na dotaz.

Barevné odstíny

Standardní odstíny:

Weiß - inkl. Härter (7526080972)

Schwarz - inkl. Härter (7526080973)

Braun - inkl. Härter (7526081070)

Dunkelbraun - inkl. Härter (7526081071)

Související produkty

Waschverdünner 8501 (8501)

Nitro-Verdünner 8017 (8017)

Entfetter (7233)

Aduro Spritzfüller (2410)

Aduro Ecofill (2416)

Aduro Ecofill Smart (2317)

Bluefin Isospeed (3134)

Pigmpur G50 (2406)

2K-Epoxy-Grund (5604)

2K-PU-Multilack Matt (4526)

2K-PU-Multilack Glänzend (4527)

Aduro Legnopur (2513)

Aduro Vento (2660)

Aduro Strong (2528)

Aduro Naturmatt (2525)

Bluefin Resist (2963)

Bluefin Unistar Thix (2966)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Bezpečnostně technické údaje



Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na **www.lakyadler.cz**.
