

Polycolor Pro 2K Pearl

5085

Vodou ředitelná 2-složková barva pro jednovrstvou aplikaci na povrchovou úpravu plastových oken a dveří pro průmyslové a řemeslné zpracování.

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Vodou ředitelná, matná, nežloutnoucí 2-složková barva pro jednovrstvou aplikaci. Produkt se vyznačuje vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům a UV záření, velmi dobrou odolností proti poškrábání, vysokou odolností proti blokování a dobrou chemickou odolností.

Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- ČSN EN 71-3
Bezpečnost hraček – Část 3: Migrace určitých prvků
Bez obsahu těžkých kovů



- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálost barev – Stanovení odolnosti vůči potu a slinám
Odolnost vůči potu a slinám



- Francouzská směrnice DEVL1104875A
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

Oblasti použití



Rámy dveří, prahy, profily a obložení, větrací mřížky, svítidla, detektory kouře a kabelové kanály nebo dekorativní prvky, jako jsou květináče z PVC a natíratelných plastů.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Produkt prosím před aplikací pečlivě rozmíchejte. Zamezte však vmíchání vzduchu do materiálu.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Pro dokonalý vzhled povrchu se doporučuje nakonec zamlžit (jemný přestřík) ještě mokré povrch produktem Polycolor Pro 2K Pearl (5085).
- Natuženou směs nelze nadále skladovat.
- Těsnění musí být odolné vodouředitelným materiálům a smí se instalovat teprve po důkladném proschnutí. Těsnící profily s obsahem

změkčovadel mají ve styku s lakem sklon se slepovat. Používejte prosím pouze testované typy.

- Při přechodu z Polycolor Pro 2K Pearl (5085) na jiný vodou ředitelný systém musí být zajištěno dostatečné vyčištění hadic a stříkacího zařízení, nejlépe teplou vodou.
- Jemně strukturovaných povrchů lze dosáhnout přidáním Aquafix S (8110). Současně s tím dojde k dalšímu zvýšení mechanické odolnosti. Max. do 8%
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchytky a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Poměr tužení



100 hm. díl/-ů Polycolor Pro 2K Pearl (5085)
5 hm. díl/-ů Aqua-Hardener 8450 (8450000210)

Polycolor Pro 2K Pearl 5085 smí být použit výhradně s uvedeným tužidlem v uvedeném poměru tužení.

Aqua-Hardener 8450 (8450000210) musí být postupně pečlivě vmíchán do materiálu.

Po přidavku tužidla se před aplikací doporučuje ponechání časové prodlevy cca 10 minut za účelem dostatečného odplynění.

Doba zpracovatelnosti




1 hod.

Prodloužení doby zpracovatelnosti není možné.

Vyšší teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.

Technika nanášení



	Airless	Airless s podporou vzduchu (Airmix®, Aircoat, etc.)	Nádobková pistole
Aplikační zařízení	-		Druckbecherpistole
Tryska Ø (mm)	0,28 - 0,33		2,2
Tryska Ø (palce)	0,011 - 0,013		-
Úhel trysky (°)	20 - 40		-
Stříkací tlak (bar)	80 - 100		3 - 4
Rozprašovací tlak (bar)	-	1 - 2	-
Ředidlo	-		Woda
Přídavek ředidla (%)	-		10
Spotřeba na jednu vrstvu (g/m²)	225 - 275		
Mokrý film (µm)	150		

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

Nelepivý na prach (ISO 1517)	cca 30 min.
Nelepivý	cca 5 hod.

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Proschlý na dotek

cca 12 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační.

Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nízké teploty a /nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

8029

Umyjte ihned po použití vodou.

K odstranění zaschlých zbytků materiálu doporučujeme Aqua-Cleaner (8029) (1:1 zředěný vodou).

PODKLAD**Druh podkladu**

PVC a plasty vhodné pro povrchovou úpravu

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Příprava podkladu**PVC a přelakovatelné plasty:** k očištění a vytvoření potřebné přilnavosti povrchu použijte Polyactive LUMI (8074) nebo Polyactive SB (8059). Přelakování musí být provedeno v intervalu od 10 do 60 min.

Pro aplikaci doporučujeme Wisch- und Poliertuch (9662). Hadřík měňte po cca 20 běžných metrech.

Z důvodu velkého množství různých druhů plastů se doporučuje provést zkoušku přilnavosti.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA**Nános produktu**

1 x Polycolor Pro 2K Pearl (5085)

ČIŠTĚNÍ & OŠETŘOVÁNÍ**Čištění a ošetřování**

Roční údržba s Top-Cleaner (7208) a péče s Top-Care (7227) v balení Windoor Care-Set (7229).

Oprava drobných poškození originálním materiálem.

POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ**Velikosti balení**

4 kg; 20 kg

Barevné odstíny / stupně leskuBarevné odstíny lze míchat tónovacím systémem **ADLER|MIX**.**Báze pro tónování:**

Polycolor Pro 2K Pearl ca. RAL9006, tönbar (5085064354)

POZOR: Barevné odstíny DB 703 - DB 705 lze použít pouze v kombinaci se strukturovací pastou Aquafix S (8110).

Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.

Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu.

Dodržujte, prosím, naše pracovní směrnice **ARL 800 – při práci (včetně péče a údržby) s míchacími stojí ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.**

Související produkty

Aqua-Cleaner 8029 (8029)
 Aqua-Hardener 8450 (8450000210)
 Aquafix S (8110)
 Polyactive LUMI (8074)
 Polyactive SB (8059)
 Top-Care (7227)
 Top-Cleaner (7208)
 Windoor Care-Set (7229)
 Wisch- und Poliertuch (9662)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY**Životnost / skladování**

Min. 1 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Polycolor Pro 2K Pearl (Kat A/d): 130 g/l.
 Polycolor Pro 2K Pearl obsahuje max. 70 g/l VOC.

GIS KÓD

BSW30

Bezpečnostně technické údaje

Produkt je vhodný pouze pro průmyslové a řemeslné zpracování.

Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.