


Pullex High-Tech

50460 a násl.



Popis výrobku

Lazura na dřevo s obsahem rozpouštědel, bez aromátů, vhodná pro oblast DIY a řemeslo pro použití v exteriéru. Kombinace vysoce kvalitních alkydových pryskyřic umožňuje vysoký obsah sušiny při současně nízké viskozitě. Velmi dobrá schopnost průniku do dřevěného podkladu. Vysoce kvalitní filtry proti UV-záření zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům.

Zvláštní vlastnosti

Nátěr je chráněn proti modrání a napadení plísněmi.

Oblasti použití

Rozměrově nestálé dřevěné díly v exteriéru, jako jsou dřevěné domy, přístřešky, dřevěná obložení, balkóny atd.

Na dřevěch listnatých stromů s hlubokými póry, jako např. dub, se musí počítat se zkrácenými renovačními intervaly

Na exotických dřevěch (jako iroko) se musí počítat s delší dobou schnutí.

Způsob nanášení

Natírat, **nestříkat!**

Nový nátěr

2 x Pullex High-Tech farbig (barevný) 50460 a násl. neředěný
Doba schnutí mezi nátěry cca 12 hodin.

Ošetřující nátěr

Ještě intaktní plochy očistit od prachu a nečistot a natřít 1 x výrobkem Pullex High-Tech 50460 a násl. ve světlejších barevných odstínech.

Renovační nátěr:

Zvětralé, silně savé dřevo zbavit kartáčem s mosazným vlasem starých uvolněných nátěrů, prachu a nečistot. Natřít 1 x výrobkem Pullex Imprägnier-Grund 50208 kvůli egalizaci a zesílené ochraně před modráním, houbami a hmyzem.
Schnutí cca 12 hodin.

Natřít výrobkem 2 x Pullex High-Tech farbig 50460 a násl. neředěným.

Doba schnutí mezi nátěry cca 12 hodin.

Vodorovné dřevěné díly natřít 2 x tenkou vrstvou, aby se zabránilo nátěrům s příliš velkou tloušťkou.

Ředění

Dodávané balení je připraveno k okamžitému natírání.

Teplota zpracování a objektu

Min. + 5 °C

Doba schnutí (pokojová teplota 20 °C)

Možné přetřít po cca 12 hodinách.

12-10 (nahrazuje 01-10) ZKL 4408

otočit

Adler Česko s.r.o., Zaoralova 5, 628 00 Brno

Fon: +420/544/211 930, Fax: +420/549/213 229, Mail: info@adlercesko.com

Pracovní přístroje

Okamžitě po použití vyčistit výrobkem ADLER Adlerol 80301.

Vydatnost (na jednu vrstvu)

12 – 15 m²/l

Velikost balení

Standardní odstíny: 750 ml, 2,5 l, 5 l
W30: 750 ml, 2,5 l, 10 l

Trvanlivost

Min. 5 roků v originálním uzavřeném obalu.

Doporučujeme přelit obsah otevřené nádoby do menší nádoby, aby se zabránilo rosolovatění/tvoření škraloupu.

Standardní odstíny

Weide (vrba)	50461	Kiefer (borovice)	50464
Eiche (dub)	50462	Nuss (ořech)	50465
Lärche (modřín)	50463	Palisander	50466
Kastanie (kaštan)	50469	(palisandr)	

Pullex High-Tech W30 50460 lze použít pouze pro zesvětlení a míchání barevných odstínů dle vzorníku ADLER edition Living Wood.

Při zesvětlování standardních barevných odstínů pro nový nátěr bezbarvým Farblos 50460 se musí počítat se zkrácenými renovačními intervaly (snížení ochrana proti UV-záření). Proto by se měly odstíny vrba nebo dub používat k zesvětlování tmavých barevných odstínů.

Konečný odstín vychází z odstínu lazury, množství nátěru a vlastní barvy dřevěného podkladu. Doporučuje se zhotovit vzorek na originálním dřevu.

Bezpečnostně technické údaje

Dodržovat bezpečnostní list!

U hader, které jsou nasáklé oxidačně schnoucími výrobky, se vyskytuje nebezpečí samovznícení! Mokrě hadry nechte schnout rozprostřené. Uchovávání v uzavřených kovových nádobách nebo ve vodě je nutné.