

**Pullex Teaköl****50524 ff**Olje na osnovi topila za **vrtno pohištvo** za **domače mojstre in obrt****OPIS IZDELKA**


**Splošno** Olje na osnovi topil za obdelavo listavcev in eksotičnega lesa. Izdelek odlikujejo dobra vpojnost, odličen poudarek lesnega vzorca in zelo dober vodoodbojen učinek. Brez aktivnih snovi. Strjevanje nastopi zaradi sprejema kisika iz zraka (oksidacijsko sušenje).

**Posebne lastnosti  
Standardi za preskušanje**

- Antistatično

**Področja uporabe**

- Vrtno pohištvo
- Za običajno obremenjene površine pri izdelavi pohištva in notranjosti
- Notranje površine pohištva in omar zaradi morebitne obremenitve z vonjavami na tanko obdelajte s tem izdelkom največ enkrat.

**OBDELAVA****Napotki za obdelavo**

- Izdelek pred uporabo dobro pretresite.
- Potrebna temperatura izdelka, objekta in prostora je najmanj + 5 °C.
- Optimalni pogoji za obdelavo so med 15–30 °C pri rel. vlažnosti zraka 40–80 %.
- Naneseni izdelek naj kratek čas učinkuje, nato pa ostanke skrbno obrišite z bombažno krpo ali gazami v smeri vlaken. Obvezno je treba preprečiti tvorbo plasti.
- Smolikavosti zaradi tehnike premazovanja ni mogoče preprečiti.
- Na lesu macesna in lesu z veliko sestavinami lahko ostanki po čiščenju (visoka alkalnost) ali železov prah (nastanek rje) povzročijo črno obarvanje.
- **Pozor:** Paziti je treba na enakomerno brušenje lesa in enakomeren nanos izdelka!

**Način nanosa**

| Postopek nanašanja                      | Brisanje  |
|---|-----------|
| Razlivnost na nanos (m <sup>2</sup> /l) | pribl. 30 |

Brisanje; posebej dobre rezultate dobimo z vbrusenjem z brusno kopreno.

**Izdelek je pripravljen za uporabo.**

Oblika, tekstura in vlaga podlage vplivajo na porabo/razlivnost. Natančne vrednosti porabe se lahko določijo samo s predhodnim vzorčnim premazom.

**Časi sušenja**

(pri 23 °C in 50 % r. vl.)



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Nadaljni premaz | po pribl. 6 urah |
|-----------------|------------------|

Te številke so okvirne. Sušenje je odvisno od podlage, debeline plasti, temperature, pretoka zraka in relativne vlažnosti.

Za brezhibno sušenje je treba poskrbeti za dobro prezračevanje prostora. Majhen pretok zraka, npr. zaradi gostega skladanja, zakasni sušenje.

Nizke temperature in/ali visoka vlažnost lahko podaljšajo čas sušenja.

Na lesu, bogatem s sestavinami (npr. hrast, Iroko), lahko pride do poznejšega sušenja.

**Čiščenje delovnih naprav**

Z ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301.

**PODLAGA****Vrsta podlage**

Listavci, iglavci s finimi in grobimi porami

**Kakovost podlage**

Podlaga mora biti suha, čista, nosilna, brez ločilnih snovi, kot so maščoba, vosek, silikon, smola, itd. in brez lesnega prahu; poleg tega je treba preveriti, ali je površina primerna za premazovanje.

**Vlažnost lesa**

**Listavci:** 12 % +/- 2 %  
**Iglavci:** 15 % +/- 2 %

**Priprava podlage**

Brušenje lesa z zrnavostjo 180–240.

Ostre robove je treba zaobliti.

Eksotični les in s smolo bogate vrste lesa z dodatki, ki upočasnijo čas sušenja, očistite z ADLER Nitro-Verdünnung 80001.

Prosimo, upoštevajte ustrezne tehnične liste izdelkov.

**PREMAZNI SISTEM****Temeljni premaz**

1 x Pullex Teaköl 50524 ff

Vmesno sušenje: pribl. 6 ur

**Vmesno brušenje**

Lahko gladko brušenje: zrnavost 280–360

Odstranite prah, ki je nastal zaradi brušenja.

|                         |                            |
|-------------------------|----------------------------|
| <b>Zaključni premaz</b> | 1 x Pullex Teaköl 50524 ff |
|-------------------------|----------------------------|

## ČIŠČENJE IN NEGA

### Čiščenje in nega

Pri učinkovanju vode in UV-sevanja ni mogoče trajno preprečiti posivitve.

**Čiščenje** z vodo ali blagim detergentom. Pri mastni umazaniji uporabite ADLER Legno-Reiniger 80025. Čiščenje se sme izvesti najprej 14 dni po nanosu olja.

Za **osvežitev** in **nego** 1x nanesite Pullex Teaköl 50524 ff in odstranite odvečni material.

## NAVODILA ZA NAROČANJE

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| <b>Velikosti pakiranja</b> | 250 ml; 1 l |
|----------------------------|-------------|

### Odtenci/stopnje sijaja

|              |       |
|--------------|-------|
| Teak         | 50524 |
| Farbios      | 50525 |
| (brezbarvno) |       |


- Za ocenitev končnega odtenka priporočamo, da z izbranim sistemom premaza izdelate barvni vzorec na originalni podlagi.
- Za zagotavljanje enakosti odtenkov na površini uporabljajte samo materiale z enako številko serije.

### Dodatni izdelki

ADLER Adlerol-Terpentinölersatz 80301  
ADLER Nitro-Verdünnung 80001  
ADLER Legno-Reiniger 80025

## DODATNA NAVODILA

### Rok trajanja/skladiščenje



Najmanj 3 leta v originalno zaprti embalaži.

Hranite ločeno od vlage, neposredne sončne svetlobe, zmrzali in visokih temperatur (nad 30 °C).

Priporočamo, da vsebino odprtega vsebnika spravite v manjše vsebnike, da se prepreči želiranje/sušenje površine.

### GISCODE

Ö60

### Varnostno-tehnične informacije



Več informacij o varnosti med prevozom, skladiščenjem in pri ravnanju ter o odstranjevanju je na voljo v ustreznem varnostnem listu. Trenutno različico lahko prenesete s spletne strani **www.adler-lacke.com**.

Pri krpah, napojenih z oksidacijskimi sušilnimi izdelki, obstaja nevarnost samovžiga! Napojene krpe posušite raztegnjene; potrebno je shranjevanje v zaprtih kovinskih posodah oziroma pod vodo.

Obdelava izdelka v brizgalnih kabinah, ki so onesnažene z brizgalnim prahom z vsebnostjo nitroceluloze, je zaradi nevarnosti samovžiga prepovedana!