

## Soloplast STQ

1611

Rychleschnoucí, roztíratelný, transparentní **NC kombinovaný lak** na nábytek pro **kutily a řemeslníky**

### POPIS PRODUKTU

#### Všeobecné informace

Rychleschnoucí, rozpouštědlový nitro bezbarvý lak s chemickým dodatečným síťováním na lakování nábytku; velmi dobrá plnivost, ostré vykreslení pórů a dobré zvýraznění kresby dřeva.

#### Zvláštní vlastnosti a zkušební normy



- **ÖNORM A 1605-12 (povrchy nábytku)**  
Odolnost vůči chemickým účinkům



- **DIN 53160-1 nebo DIN 53160-2**  
Odolnost proti potu a slinám



- **ÖNORM EN 71-3**  
**Potvrzeno externím zkušebním certifikátem.**  
Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků (bez obsahu těžkých kovů).



- **Francouzská směrnice DEVL1104875A**  
Hodnocení stavebních materiálů a produktů dle emisí těkavých organických látek: A+

#### Oblasti použití



K lakování běžně namáhaných povrchů nábytku a interiérového vybavení, jako např. odkládací plochy v obytných prostorách, čelní a trvale viditelné plochy, namáhané povrchy sedacího nábytku a povrchy, které nejsou trvale viditelné (kromě stolových desek). Oblasti použití III až IV podle ÖNORM A 1610-12.

### ZPRACOVÁNÍ

#### Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 15 °C.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek.
- Dodržujte prosím naši směrnici **ARL 132 – Pracovní pokyny pro nitrocelulózové laky**.

**Technika nanášení**

Nanášení válečkem nebo štetcem (měkký plochý štětec).

|                                               | Natírání                         | Válečkování |
|-----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
| Ředidlo                                       | Bei Bedarf: Nitro-Verdünner 8017 |             |
| Spotřeba na jednu vrstvu (g/m <sup>2</sup> )  | 60 - 100                         |             |
| Celkové nanášené množství (g/m <sup>2</sup> ) | max. 450                         |             |

Produkt je připravený k okamžitému použití.

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

**Doby schnutí**

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Brousitelný a přelakovatelný:

2 h

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

**Čištění pracovních nástrojů**

Okamžitě po použití s Nitro-Verdünnung Aromatenfrei (8017).

**PODKLAD****Druh podkladu**

Jehličnaté a listnaté dřeviny (masiv, překližky, dýhované dřevotřískové a dřevovláknité desky).

**Vlastnosti podkladu**

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, zbavený mastnoty, vosků a dřevního prachu.

**Příprava podkladu**

**Listnaté dřeviny:** Broušení dřeva Zrnitost P 150 - 180

**Jehličnaté dřeviny:** Broušení dřeva Zrnitost P 100 - 150

Důkladně odstraňte brusný prach - zejména z porů dřeva

**SYSTÉMOVÁ SKLADBA****Základování**

1 x Soloplast STQ (1611)

**Mezibroušení**

Pokud je to nutné, obruste základované plochy brusným papírem zrnitosti P 240 – 320.

Zamezte probroušení!

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezibroušení musí být provedeno bezprostředně před dalším lakováním, aby byla zaručena dobrá přilnavost jednotlivých vrstev.

**Vrchní lakování**

1 x Soloplast STQ (1611)

Poslední nános laku by měl být vždy ve směru vláken dřeva.

Vzhledem k tomu, že Soloplast STQ (1611) je chemicky dodatečně síťovaný systém, nesmí být překročena doba 48 hodin mezi nanášením základního a vrchního nátěru (riziko vrásnění).

## ČIŠTĚNÍ A OŠETŘOVÁNÍ

### Čištění a ošetřování

Čištění s Clean-Möbelreiniger (7202) a údržba s Clean-Möbelpflege Plus (7222).

## POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ

### Velikosti balení

750 ml, 5 l

### Stupeň lesku

Soloplast STQ G30 Matt (16723)  
Soloplast STQ G50# Halbmatt (16725)  
Soloplast STQ G70 Seidenmatt (16727)  
Soloplast STQ G100# Glänzend (16730)

### Související produkty

Clean-Möbelpflege Plus (7222)  
Clean-Möbelreiniger (7202)  
Nitro-Verdünnner 8017 (8017)  
Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

## DALŠÍ POKYNY

### Životnost / skladování



Min. 1.5 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

### Technická data

Dodávaná viskozita: 22 second – 24 second dle DIN 53211  
(4 mm průtokový pohárek při 20 °C)

### Bezpečnostně technické údaje



Podle § 101 vyhlášky o hořlavých kapalinách nesmí jmenovitý obsah jednotlivých nádob s hořlavými kapalinami třídy nebezpečnosti 1 v prodejních prostorách s volným odběrem zákazníky překročit 1 litr, z tohoto důvodu musí být 5litrová nádoba uložena ve skladu odpovídajícímu vyhlášce (nikoliv v prodejně).

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na [www.lakyadler.cz](http://www.lakyadler.cz).