

Terra Wax-Oil

7036

Vodouředitelný, ekologický olej na dřevo pro domácí kutily a řemeslné použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Ekologický olej na bázi vody z obnovitelných surovin určený na nábytek a dřevo v interiéru. Aplikací produktu dosáhnete přirozeně matného vzhledu s velmi s rovnoměrným zabarvením. Výrobek je snadno zpracovatelný, neobsahuje aromatické látky a je bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel.

Zvláštní vlastnosti Zkušební normy

- Bez obsahu účinných látek pro chemickou ochranu dřeva.
- **ÖNORM EN 71-3** Bezpečnost hraček; migrace určitých elementů (uvolňování těžkých kovů)
- **DIN 53160-1 a DIN 53160-2:** Odolnost vůči slinám a potu
- Splňuje kritéria ekologické stavby „Baubook“.
- **Cradle to Cradle Certifikát™** Bronzový certifikát
- **Francouzské nařízení DEVL1104875A** o značení produktů na povrchovou úpravu staveb podle emisí těkavých škodlivin: A+




Oblasti použití



- Také pro povrchovou úpravu stěn a stropních prvků stejně jako viditelných krovů v interiéru.

ZPRACOVÁNÍ

Pokyny pro zpracování



- Před použitím produkt zamíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí musí dosahovat min. + 10 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování se pohybují mezi 15 - 25 °C při relativní vlhkosti vzduchu 40 - 80 %.
- Na modřínu a dřevinách bohatých na extraktivní látky mohou zbytky nečistot (vysoká zásaditost) nebo železný prach (tvorba rzi) vést k černému zbarvení.

Technika nanášení

Způsob nanášení	Natírání	Nádobková pistole
Počet vrstev	2x	2x
Stříkací tryska (Ø mm)	-	1,8 – 2
Stříkací tlak (bar)	-	3 – 4
Vydatnost z 1L (m ²)	cca 10	

Produkt je dodáván v konzistenci pro okamžité zpracování.

Tvar, vlastnosti a vlhkost podkladu ovlivňují spotřebu/vydatnost. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze předchozím zkušebním nátěrem.

Doba schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



Přelakovat lze	po cca 6 hod.
Kompletně proschnuto	po cca 16 hod.

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Nižší teploty a/nebo vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

Čištění pracovních nástrojů

Okamžitě po použití opláchnout vodou.

Pro odstranění naschlých zbytků laku doporučujeme přípravek ADLER Abbeizer Express 8313.

PODKLAD**Typ podkladu**

Jehličnaté dřevo

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez obsahu separačních látek, jako je mastnota, vosk, silikon, pryskyřice apod., zbavený dřevního prachu a testován na vhodnost pro povrchovou úpravu.

Dodržujte prosím ÖNORM B 2230 část 1.

Viz také VOB, část C, DIN 18363, odstavec 3; Malířské a lakýrnické práce.

Vlhkost dřeva

15 % +/- 2 %

Příprava podkladu

Ostré hrany zaoblit, odstranit výrony pryskyřic obsažených ve dřevě.

Broušení zrnitostí P 120 – 180

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základní vrstva**

1x Terra Wax-Oil 7036

Mezischnutí: po 6 cca hodinách

Mezibroušení

Lehké broušení: Zrnitost P 240 - 280

Odstranit prach vzniklý broušením.

Vrchní vrstva

1x Terra Wax-Oil 7036

OŠETŘOVÁNÍ & RENOVACE**Péče a údržba**

V případě potřeby vyčistěte dosud neporušené povrchy od prachu a nečistot a natřete 1x Terra Wax-Oil 7036.

POKYNY PRO OBJEDNÁNÍ**Velikosti balení**

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

Barevné odstíny

Bezbarvý, tónovatelný 7036000200

Color4You Další odstíny je možné namíchat pomocí **míchacího systému ADLER Color4you.**

Bezbarvý, tónovatelný 7036000200

- Výsledný barevný odstín závisí na barvě samotné dřeviny, naneseném množství vrchní lazury.
- Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme provést vzorový nános zvoleného odstínu na originálním podkladu.
- Pro zajištění jednotnosti barevného odstínu je třeba na jednu plochu použít pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže.
- Namíchané odstíny spotřebujte do 3 měsíců.

Doplňkové produkty

ADLER Abbeizer Express 8313

DALŠÍ INFORMACE**Trvanlivost/skladování**

Minimálně 1 rok v originálně uzavřených nádobách.

Skladovat chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Technické údaje

Obsah těkavých Mezní hodnota Terra Wax-Oil (Kat. A/e): 130 g/l organických (2010). Terra Wax-Oil obsahuje < 5 g/l VOC. sloučenin (VOC)

Bezpečnostně-technické informaceBližší informace k tématu bezpečnost při transportu, skladování a zacházení a rovněž i pro likvidaci naleznete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi získáte na webu www.adlercesko.cz.