

Vivido Aqua-Finish Nova M

4136

Matná farba, pre vrchnú vrstvu na domáce použitie

POPIS PRODUKTU

Všeobecne

Vodouriediteľný krycí lakový systém, nežltnúci, na použitie v interiéri aj exteriéri. Vynikajúca odolnosť voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu, vysoká odolnosť voči poškrabaniu, výborná stohovateľnosť a vysoká chemická odolnosť.

Tento produkt bez zápachu je šetrný k životnému prostrediu, ľahko sa spracováva a má optimálny rozliv.

Zvláštne vlastnosti a skúšobné normy



- Farebná stálosť podľa technického listu BFS č. 26
Trieda A
skupina 1-3 (v závislosti od odtieňa)
- ČSN EN 71-3
Bezpečnosť hračiek – Časť 3: Migrácia určitých prvkov
Bez obsahu ťažkých kovov
- DIN 53160-1 a DIN 53160-2
Stálosť farieb – Stanovenie odolnosti voči potu a slinám
Odolnosť voči potu a slinám
- Francúzska smernica DEVL1104875A
Hodnotenie stavebných materiálov a produktov podľa emisií prchavých organických látok: A+

Oblasti použitia



Povrchová úprava na základované drevo a na kov v interiéri, tvrdené PVC, ako aj nosné staré nátery v interiéri a exteriéri.

Odporúčame Vivido Ferro GSX (4505) pre plechové strechy a oceľové konštrukcie s extrémnym zvetrávaním.

Vodorovný vonkajší plech natrite Vivido Ferro-Color (4506) alebo Vivido Ferro GSX (4505).

SPRACOVANIE


Pokyny pre spracovanie



- Produkt pred použitím premiešať.
- Teplota produktu, objektu a miestnosti musí byť minimálne +10 °C.
- Optimálne podmienky pre spracovanie sa pohybujú medzi 15 - 25 °C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 - 80 %.
- Povrchová úprava nezabraňuje výronu živice.
- Používajte tesniace profily a maskovacie pásy vhodné pre farby na báze vody.

- Bezpodmienečne sa treba vyhnúť predčasnému vystaveniu vode v dôsledku dažďa alebo rosy!
- Na nanášanie štetcom sa odporúča použiť akrylový štetec. Valčkovanie sa vykonáva pomocou valčeka s krátkym vlasom.
- Materiál tesnenia okien sa musí znášať s náterom a môže byť nanášaný až po úplnom preschnutí laku. Tesniace profily so zmäkčovadlami majú v spojení s lakom sklony k zlepeniu.
- Vhodnosť materiálu na podklad je nutné overiť vytvorením skúšobnej vzorky na originálnom podklade.
- Plochy, ktoré nemajú byť natreté, starostlivo zamaskujte. Farebné škvrny okamžite odstráňte vodou.
- Akákoľvek zmena postupu, podmienok prostredia, nedodržanie pokynov alebo použitie produktov, ktoré nie sú uvedené v technickom liste, môžu výsledok nepriaznivo ovplyvniť. Odchýlky a zmeny v postupe spracovania môžu viesť k tvorbe defektov v lakovom filme, zníženiu príľnavosti a farebnej stálosti a k zníženiu odolnosti voči poveternostným vplyvom.

Technika nanášania

0-5% H₂O0-5% H₂O100 -
125 ml
↓
1 m²

	Airless	Bezvzduchový postrek s podporou vzduchu (Airmix, Aircoat atď.)	poháriková pištoľ	Štetec	Valcovanie
Striekacia tryska (Ø mm)	0,28 alebo 0,33	0,28 alebo 0,33	1,8 - 2,0	-	
Rozprašovacia dýza (Ø palec)	0,011 alebo 0,013	0,011 alebo 0,013	-		
Uhol rozstreku (stupne)	20 - 40	20 - 40	-		
Tlak postreku (bar)	80 - 100	80 - 100	3 - 4	-	
Rozprašovací vzduch (bar)	-	0,5 - 1,5	-		
Vzdialenosť postreku (cm)	približne 25				
Riedenie	-		Voda		
Prídavok riedidla (%)	-		0 - 5		
Aplikačné množstvo na 1 vrstvu (ml/m²)	100 - 125				

Produkt je pripravený na okamžité použitie.

Skutočnú spotrebu ovplyvňuje tvar a kvalita povrchu obrobku, ako aj spôsob použitia. Presnú spotrebu je možné určiť iba na základe skúšobného nanosu.

Čas schnutia

(pri 23 °C a 50 % rel. vl. vzduchu)



prelakovateľný pri izbovej teplote	ca. 6 hod.
Výsledná tvrdosť	ca. 7 deň/dni/-í

Uvedené doby sú orientačné. Sušenie závisí od podkladu, hrúbky nanesej vrstvy, teploty, výmeny vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu.

Nízke teploty a/alebo vysoká vlhkosť vzduchu môžu výrazne predĺžiť dobu schnutia.

Zabrániť priamemu slnečnému žiareniu!

Čistenie náradia

Vodou, ihneď po použití.

Na odstránenie zaschnutých zvyškov farby alebo laku odporúčame použiť prostriedok Abbeizer Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Drevo, drevené materiály, kov, tvrdené PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí byť suchý, čistý, nosný, bez deliacich substancií ako tuk, vosk, silikón, živica atď., zbavený drevného prachu, ako aj odskúšaný na vhodnosť povrchovej úpravy.

Odstrániť nenosné staré nátery.

Pozrite si, prosím, nasledujúce dokumenty:

- ÖNORM B 2230-1
- DIN 18363
- ÖNORM B 3430-1
- Aktuálny BFS technický list

Vlhkosť dreva

Listnaté dreviný: $12 \pm 2 \%$

Ihličnaté dreviný: $15 \pm 2 \%$

Príprava podkladu**Drevo a materiály na báze dreva:**

Odlomte ostré hrany, odstráňte výťažky z dreva, ako sú živice a živicové škvrny.

Brúsenie P120 - P150

Železo a oceľ:

Úplne odstráňte hrdzu z kovu. Dôkladne odstráňte masť alebo olejové nečistoty pomocou Entfetter (7233).

Zinok, hliník a iné farebné kovy:

Prebrúste brúsny rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

Prebrúste brúsny rúnom a Entfetter (7233) do matného vzhľadu.

Staré nátery:

Nosné staré vrstvy prebrúste a očistite zrnitosťou 120. Odstrániť nenosné staré nátery.

POVRCHOVÁ ÚPRAVA**Základná vrstva****Drevo, drevný materiál – interiér**

1 – 2 x Vivido Aqua-Primer Iso (4123) alebo Vivido Aqua-Primer Iso CT (4162)

Železo a oceľ:

Vnútorň priestor: 1 x Vivido Aqua-Primer Multi (4129)

Vonkajší priestor: 2 x Vivido Aqua-Primer Multi (4129)

Hliník a iné NEŽELEZNÉ kovy:

1 x Vivido Aqua-Primer Multi (4129)

Eloxovaný hliník a nehrdzavejúca oceľ:

Eloxovaný hliník a nehrdzavejúcu oceľ veľmi dobre vybrúste na matný povrch a do 60 minút natrite základným náterom Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604).

Tuhé PVC a povrchovo upraviteľné plasty:

1 x Vivido Aqua-Primer Multi (4129)

Z dôvodu veľkého množstva rôznych druhov plastov sa odporúča vykonať skúšku priľnavosti.

Staré nátery:

V prípade zdravých, neporušených starých náterov nie je potrebný základný náter, ale musí sa skontrolovať kompatibilita náteru. Poškodené miesta v starých náteroch, ktoré nie sú neporušené, sa musia vopred upraviť tak, aby vyhovovali príslušnému podkladu. Štruktúra ako nový náter.

Práškový lak:

Pri práškových náteroch všeobecne odporúčame základný náter s Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604). Pripravte skúšobný povrch a skontrolujte priľnavosť.

Medzibrúsenie



zrntosťou 240 – 280
Brúsny prach odstrániť.

Medzivrstva

1 x Vivido Aqua-Finish Nova M (4136)

Medzibrúsenie



V prípade potreby: zrntosťou 240 – 280
Brúsny prach odstrániť.
Pri schnutí dlhšom ako 24 hodín je najskôr potrebné vykonať brúsenie.

Vrchná vrstva

1 x Vivido Aqua-Finish Nova M (4136)

OŠETROVANIE & RENOVÁCIA

Ošetrovanie & renovácia

Životnosť závisí od mnohých faktorov: je to predovšetkým pôsobenie poveternostných vplyvov, konštrukčná ochrana, mechanické namáhanie a voľba farebného odtieňa. Pre zaistenie dlhej životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a v prípade potreby okamžité opravné opatrenia.

V prípade potreby očistite ešte nepoškodené plochy od prachu a nečistôt, následne naneste 1 x Vivido Aqua-Finish Nova M (4136)

POKYNY PRE OBJEDNANIE

Veľkosti balenia

750 ml, 2,5 l

Farebné odtiene/stupne lesku



Štandardné farebné odtiene
Weiß, tönbar (4136049100)

Farebné odtiene je možné miešať pomocou tónovacieho systému **ADLER Color4you**

Bázy:

Vivido Aqua-Finish Nova M Basis W15 (4136000015)

Vivido Aqua-Finish Nova M Basis W20 (4136000020)

Vivido Aqua-Finish Nova M Basis W30 (4136000030)

Na dosiahnutie rovnomerného farebného odtieňa na jednej ploche používať iba materiál s rovnakou šaržou.

Na posúdenie výsledného farebného odtieňa odporúčame vyhotoviť vzorku na originálnom podklade so zvoleným typom povrchovej úpravy.

V závislosti od systému môžu mať žiarivé a intenzívne farebné odtiene nižšiu kryciu schopnosť. Preto sa pre tieto farebné odtiene odporúča použiť porovnateľný, nepriehľadný, pastelový farebný odtieň na báze W15 ako základný náter.

Miešané odtiene, prosím, spotrebujte do 12 mesiacov.

Prosím, rešpektujte našu pracovnú smernicu **ARL 800 – Pracovná smernica pre prácu (vrátane starostlivosti a údržby) s tónovacími zariadeniami ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.**


Súvisiace produkty

Abbeizer Express (8313)
Entfetter (7233)
Vivido Aqua-Primer Iso (4123)
Vivido Aqua-Primer Iso CT (4162)
Vivido Aqua-Primer Multi (4129)
Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)
Vivido Ferro GSX (4505)
Vivido Ferro-Color (4506)

Prosím, dodržujte pokyny v technických listoch príslušného produktu.

ĎALŠIE POKYNY

Trvanlivosť/skladovanie



Min. 3 rok/-y/-ov v originálne uzavretom obale.

Chrániť pred vlhkosťou, priamym slnečným svetlom a vysokými teplotami (nad 30 °C).

Otvorené nádoby dobre uzavrite a čo najskôr spotrebujte.

Technické údaje

Obsah VOC zmesi pripravenej na použitie: limitná hodnota podľa smernice 2004/42/EG pre Vivido Aqua-Finish Nova M (Kat A/d): 130 g/l.
Vivido Aqua-Finish Nova M obsahuje max. 100 g/l VOC.

GISCODE

BSW30

Technicko-bezpečnostné údaje



Produkt je vhodný len na priemyselné a remeselné spracovanie.

Pri brúsení použite prachový filter P2/P3. Nevdychujte rozprašované častice. Používajte kombinovaný filter A2/P2 a ochranné okuliare.

Podrobnejšie informácie týkajúce sa bezpečnosti počas prepravy, skladovania, manipulácie, ako aj likvidácie nájdete v príslušnej karte bezpečnostných údajov. Aktuálnu verziu nájdete na webovej stránke **www.adler.sk**.