

Vivido Brilliantalkyd

4503

Lesklá, vrchní syntetická barva pro interiér i exteriér na dřevo i kov pro řemeslné i domácí použití

POPIS PRODUKTU

Všeobecné informace

Univerzálně použitelná lesklá vrchní barva na bázi rozpouštědlových syntetických pryskyřic. Dobrá odolnost proti žloutnutí, povětrnostním vlivům a dobrá stálolesklost. Vyznačuje se rychlým zasycháním, dobrou odolností proti poškrábání, vysokou kryvostí, dobrou plnivostí, optimální rozlivem a odolností proti oděru. Šetrná k životnímu prostředí díky vyššímu obsahu pevných látek, bez obsahu aromatických rozpouštědel

Oblasti použití



Pro nátěry dřeva a kovu v exteriéru a interiéru.

Produkt není vhodný na vnitřní plochy nábytku, z důvodu možného možného nepříjemného zápachu.

Rozměrově stabilní dřevěné prvky v exteriéru, např. dřevěná okna nebo vchodové dveře.


Pro rozměrově nestabilní dřevěné dílce v exteriéru doporučujeme Pullex Color (4403) nebo Pullex Aqua-Color (5325).

Pro plechové střechy a ocelové konstrukce vystavené extrémním povětrnostním vlivům doporučujeme Vivido Ferro GSX (4505). Na vodorovné oplechování v exteriéru použijte Vivido Ferro-Color (4506) nebo Vivido Ferro GSX (4505).

K renovaci starých olejových nátěrů historických dřevěných oken a dveří doporučujeme ADLER Histo-Base (5497) / ADLER Histo-Protect (5097).

ZPRACOVÁNÍ


Pokyny pro zpracování



- Stříkání je povoleno pouze ve stříkacích kabinách, které podléhají směrnici o VOC.
- Před použitím produkt pečlivě rozmíchejte.
- Teplota materiálu, podkladu a okolí při aplikaci musí dosahovat minimálně + 5 °C.
- Optimální podmínky pro zpracování jsou v rozmezí 15 - 25 °C při relativní vzdušné vlhkosti 40 - 80 %.
- Vhodnost materiálu na podklad, je nutné ověřit vytvořením zkušebního vzorku na originálním podkladu.
- Jakákoliv změna v posloupnosti zpracování, podmínkách prostředí, nedodržení pokynů nebo použití produktů, které nejsou uvedeny, může negativně ovlivnit výsledek. Odchylky a změny v postupu zpracování mohou vést ke tvorbě defektů v lakovém filmu, snížení přilnavosti a barevné stálosti a ke snížení odolnosti vůči povětrnostním vlivům.

Technika nanášení

20% 8014

80 -
100 ml
↓
1 m²60 -
80 ml
↓
1 m²

	Nádobková pistole	Natírání	Válečkování
Tryska Ø (mm)	1,8 - 2,0	-	-
Stříkací tlak (bar)	2,0 - 2,5	-	-
Ředidlo	KH-Spritzverdünner 8014 (8014)	-	-
Přídavek ředidla (%)	20	-	-
Spotřeba na jednu vrstvu (ml/m²)	80 - 100	60 - 80	

Skutečnou spotřebu materiálu ovlivňuje tvar a kvalita podkladu a také způsob aplikace povrchové úpravy. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na základě předchozího zkušebního nánosu.

Doby schnutí

(při 23 °C a 50 % rel. vlhkosti)



12h

Nelepivý na prach (ISO 1517)	cca 2 - 3 hod.
Proschlý na dotek	cca 6 hod.
Přelakovatelný	cca 7 den/dny/-ů

Uváděné hodnoty jsou pouze orientační. Schnutí je závislé na podkladu, tloušťce nanesené vrstvy, teplotě, výměně vzduchu a relativní vlhkosti vzduchu.

Pro dobré schnutí je třeba bezpodmínečně dodržet doporučené nanášení množství. Příliš silné vrstvy vedou k výraznému zpomalení schnutí!

Nízké teploty a/nebo vysoká vlhkost vzduchu mohou výrazně prodloužit dobu schnutí.

Zamezte přímým slunečním paprskům při nanášení!

Čištění pracovních nástrojů

7231

Okamžitě po použití s Adlerol-Terpentinölersatz (7231) nebo Pinselreiniger (8079).

Pro odstranění zaschlých zbytků barvy nebo laku doporučujeme použít prostředek Abbeizer Express (8313).

PODKLAD**Druh podkladu**

Dřevo, materiály na bázi dřeva, kov, tvrdé PVC

Vlastnosti podkladu

Podklad musí být suchý, čistý, nosný, bez oddělovacích substancí jako tuk, vosk, silikon, pryskyřice atd. a musí být zbaven prachu ze dřeva. Je třeba provést zkoušku vhodnosti povrchové úpravy na podklad.

Dodržujte prosím:

- ÖNORM B 2230-2
- DIN 18363
- ÖNORM B 3430-1
- Aktuální BFS technický list

Vlhkost dřeva

Listnaté dřeviny: 12 ± 2%

Jehličnaté dřeviny: 15 ± 2%

Příprava podkladu**Dřevo a materiály na bázi dřeva:**

Ostré hrany zaoblete, odstraňte výrony látek obsažených ve dřevě, jako např. pryskyřice a smolníky.

Železo a ocel

Odstraňte rez až na čistý kov. Důkladně odstraňte mastné a olejové nečistoty přípravkem Entfetter (7233).

Zinek, hliník a jiné neželezné kovy:

Přebruste brusným roumem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Tvrzené PVC a přetíratelné plasty

Přebruste brusným roumem a Entfetter (7233) do matného vzhledu.

Staré nátěry:

Nosné staré nátěry obracejte zrnitostí P 120 a povrch očistěte.

Odstraňte nesoudržné staré nátěry.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA

Impregnace

V případě, že je nezbytná ochrana proti modráni, plísním a hmyzu, impregnujte 1 x s Pullex Imprägnier-Grund (4436) (platí pro dřeviny s třídou odolnosti 3-5 podle EN 350).

Prostředky na ochranu dřeva používejte opatrně. Před použitím si vždy prostudujte příslušné technické listy a bezpečnostní listy použitých produktů.

Dodržujte prosím naše **ARL 056 – Pracovní směrnice pro použití prostředků na ochranu dřeva**.

Základní vrstva

Dřevo a materiály na bázi dřeva:

1 x Vivido Alkyd-Primer (4501)

Železo a ocel

Interiér: 1 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512) nebo Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

Exteriér: 2 x Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512) nebo Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)

zinek:

2 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) nebo Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Hliník a ostatní neželezné kovy:

1 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) nebo Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Eloxovaný hliník a nerez ocel pečlivě obracejte do matného vzhledu a do 60-ti min. naneste základní vrstvu produktem Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Plasty:

1 x Vivido Alkyd-Primer Uni (4516) nebo Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604)

Z důvodu velkého množství různých druhů plastů se doporučuje provést zkoušku přilnavosti.

Staré nátěry:

Na neporušené původní povrchové úpravě je před novým lakováním nutné otestovat kompatibilitu s novou povrchovou úpravou.

Proveďte zkušební aplikaci a zkontrolujte přilnavost.

Na práškové barvy obecně doporučujeme základní vrstvu pomocí Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604).

Mezibroušení



Zrnitost P 240 – 280

Odstraňte prach vzniklý broušením.

Mezivrstva

1 x Vivido Brilliantalkyd (4503)

Mezioperační schnutí: cca 12 hod.

Vrchní vrstva	1 x Vivido Brilliantalkyd (4503)
ÚDRŽBA & RENOVACE	
Údržba	Životnost je závislá na mnoha faktorech: je to především působení povětrnostních vlivů, konstrukční ochrana, mechanické namáhání a volba barevného odstínu. Pro zajištění dlouhé životnosti je nutná pravidelná kontrola, údržba a případně okamžitá údržba. V případě potřeby očistěte ještě nepoškozené plochy od prachu a nečistot, následně naneste 1 nátěr Vivido Brilliantalkyd (4503).
Renovace	Při renovaci povrchu rozměrově stálých dřevěných prvků (okna a vstupní dveře) je nutné zkontrolovat i povrchovou úpravu i ze strany interiéru a případně jej ošetřit stejným systémem. Dodržujte prosím naše ARL 504 - Pracovní směrnice pro nátěry rozměrově nestabilních a částečně rozměrově stabilních částí - údržba a renovace.
POKYNY PRO OBJEDNÁVÁNÍ	
Velikosti balení	375 ml, 750 ml, 2,5 l
Barevné odstíny / stupně lesku Color4You	Standardní odstíny: W10 Weiß, tönbar (52301) RAL3020 Verkehrsrot (4503003020) RAL5010 Enzianblau (4503005010) RAL6002 Laubgrün (4503006002) RAL6005 Moosgrün (4503006005) RAL8011 Nussbraun (4503008011) RAL9005 Tiefschwarz (4503009005) RAL7001 Silbergrau (4503007001) RAL7035 Lichtgrau (4503007035) RAL9001 Cremeweiß (4503009001) Další odstíny je možné namíchat pomocí tónovacího systému ADLER Color4you. Báze pro tónování: Brilliantalkyd W10 Weiß, tönbar (52301) Brilliantalkyd Basis W15 (52300) Brilliantalkyd Basis W20 (52302) Brilliantalkyd Basis W30 (52304) Brilliantalkyd Basis Gelb (52305) Brilliantalkyd Basis Rot (52306) Aby byla zajištěna shoda barevného odstínu, použijte na jedné ploše a výrobku pouze materiál se stejným číslem výrobní šarže. Pro posouzení výsledného barevného odstínu doporučujeme vyhotovit zkušební vzorek na originálním podkladu. Bílé a barevné tóny odvozené od bílé mají tendenci měnit barvu při umělém osvětlení. Tento vzhled, který je typický pro laky na bázi syntetické pryskyřice, lze zesílit skladováním ve tmě a ve vzduchu s obsahem amoniaku. Zářivé a intenzivní odstíny mohou mít horší kryvost. Míchané odstíny prosím spotřebujte do 3 měsíců. Dodržujte, prosím, naše pracovní směrnice ARL 800 – při práci (včetně péče a údržby) s míchacími stojí ADLER Mix, Pur Mix a Color4You.
Související produkty	Vivido 2K-Epoxy-Primer Uni (5604) Abbeizer Express (8313) ADLER Histo-Base (5497) ADLER Histo-Protect (5097) Adlerol-Terpentinölersatz (7231) Vivido Alkyd-Primer (4501) Entfetter (7233)

Vivido Ferro GSX (4505)
 Vivido Ferro-Color (4506)
 KH-Spritzverdünner 8014 (8014)
 Vivido Alkyd-Primer-Metal (4512)
 Pinselreiniger (8079)
 Pullex Imprägnier-Grund (4436)
 Vivido Alkyd-Primer Uni (4516)
 Pullex Color (4403)
 Pullex Aqua-Color (5325)

Prosím, dbejte pokynů v technických listech příslušných produktů.

DALŠÍ POKYNY

Životnost / skladování



Min. 5 rok/-y/let v originálně uzavřeném obalu.

Skladujte chráněné před vlhkostí, přímým slunečním zářením, mrazem a vysokých teplot (nad 30 °C).

Doporučujeme přelit obsah načatého balení do menší nádoby, aby se předešlo želatinaci/tvorbě škraloupů.

Otevřené nádoby dobře uzavřete a co nejdříve spotřebujte.

Technická data

Obsah těkavých organických látek (VOC): Limitní hodnota dle směrnice 2004/42/ES pro Vivido Brilliantalkyd (Kat A/d): 300 g/l.
 Vivido Brilliantalkyd obsahuje max. 290 g/l VOC.

GIS KÓD

BSL20

Prohlášení o obsahu látek podle VdL-RL 01

Alkydové pryskyřice / Anorganické bílé a barevné pigmenty / Organické pigmenty / Minerální plniva / Antikoroziční pigmenty / Alifáty / Smáčedlo / Povrchová aditiva / Vysušovací prostředky (sikativy)

Bezpečnostně technické údaje



Je bezpodmínečně nutné zabránit vdechování aerosolů z laků a barev při nanášení stříkáním. To zajistíte správným použitím ochranné masky (kombinovaný filtr A2/P2).

Při broušení použijte prachový filtr P2/P3. Je za potřeby zabránit vdechnutí aerosolu při nanášení stříkáním. Použijte kombinovaný filtr A2 / P2 a ochranné brýle.

Podrobnější informace o bezpečnosti při přepravě, skladování, manipulaci a likvidaci najdete v příslušném bezpečnostním listu. Aktuální verzi najdete na www.lakyadler.cz.