

OLEJOVÁNÍ DŘEVA

# Renovace dřevěné terasy

**Slunce, vítr a vlhkost - těmto povětrnostním vlivům je každým dnem vystavena vaše dřevěná terasa, podlaha balkonu nebo dřevěný chodníček v zahradě. To může vést až k nepěkným trhlinám, vymývání barvy dřeva, růstu řas a k šednutí dřeva. Proto je nutné každé dřevo použité na terasách, a to i exotické dřevo (např. bangkirai nebo massaranduba), pravidelně ošetřovat terasovým olejem.**

Již při výběru dřeva pro svou terasu byste se měli zvláště zaměřit na dlouhou životnost tohoto materiálu.

Pro dřevěnou terasu je nejvhodnější modřínové dřevo, ale také exotická dřeva jako bangkirai\* nebo massaranduba\*\*. U všech je však důležitá pravidelná údržba vhodným olejem na dřevo (např. naším terasovým olejem **ADLER Pullex Bodenöl**).

Pokud jste zanedbali pravidlenou údržbu Vaší terasy a dřevo je již zašedlé, pokryté nečistotami a řasami, je potřeba terasová prkna před novým nátěrem olejem zrenovovat.

 16.08.2011

## Použité produkty



Clean-Multi-Refresher

---

Pullex Bodenöl

---



Nitro-Verdünner 8017

---



Široký kartáč na olejování podlah

---



Štětec Aquamaxx plus

## Pracovní kroky



### Krok 1 - Odstraňte nečistoty a zašednutí

Pokud je dřevěná terasová podlaha zašedlá, pro pěkný výsledek je nutné dřevo nejdříve odšedít a očistit přípravkem na čištění a odšedění teras **ADLER Clean Multi-Refresher**.

Odšedovač dřeva zakoupíte v kamenných prodejnách našich partnerských prodejců, online (např. **Heureka.cz**) nebo ve vybraných prodejnách a na **e-shopu BAUHAUS**.

Pro snížení nasákavosti celou plochu namočte a poté na ni naneste **štetcem** nebo **kartáčem** čistič a odšedovač ADLER. Po 10 až 20 minutách působení omyjte terasová prkna pomocí kartáče a velkého množství vody.



### Krok 2 - Suchý, čistý a nosný podklad

Po odstranění šedých míst ponechte dřevo několik dnů schnout. I v případě, že nebylo nutné dřevo očistit a odšedít, musí být dřevěná podlaha čistá, suchá a a povrch nosný pro aplikaci oleje na dřevo. Dřevo bohaté na pryskyřici pečlivě přebruste smirkovým papírem o zrnitosti P 120 a očistěte **ředidlem** (tip pro **odstranění pryskyřice rozpouštědlem**). Odstraňte také případná hrubá vlákna a úlomky dřeva. Čím čistější bude dřevo a dokonalejší bude dřevo před aplikací oleje, tím krásnější a rovnoměrnější bude také výsledný vzhled po aplikaci oleje.



### Krok 3 - Olejování dřeva

Následuje nános oleje terasového oleje. Můžete zvolit náš oblíbený terasový olej **ADLER Pullex Bodenöl**. Terasový olej na dřevo nanášejte štětcem rovnoměrně a bez přebytku na celou plochu. U velkých dřevěných teras vám práci usnadní široký **kartáč** s násadou. Po 12 hodinách sušení proveďte druhý nátěr. Tak docílíte optimálního výsledku. Pokud preferujete nakupování v hobbymarketech, můžete také zvolit náš ADLER Terasový olej, který je dostupný ve vybraných prodejnách a **na e-shopu BAUHAUS!**

**POZOR:** Terasové oleje vždy nanášejte ve velmi tenké vrstvě!

Pro veškeré dřevěné prvky platí jedno pravidlo: následnou údržbu provádějte vždy včas a pravidelně! Vyhnete se tak namáhavé renovaci. Nezáleží na tom, zda chcete ošetřovat dřevěné terasy, zahradní nábytek, okna, dveře nebo dřevěné fasády, s produkty značky ADLER máte na své straně silného pomocníka.

### Informace ke druhům dřevin:

#### \*Massaranduba:

Massaranduba se stále častěji používá místo dřeva bangkirai, jehož je v poslední době nedostatek. Massaranduba patří k nejtvrdějším užitkovým dřevům, zvláště se využívá pro dřevěné konstrukce v exteriéru, respektive jako dřevo pro zahradu.

#### \*\*Bangkirai (Bankirai):

Prevažně homogenní dřevo bangkirai je žlutavě hnědé (často olivově hnědé), má vysokou hustotu, je těžké, a jeho hodnoty pevnosti jsou tudíž vysoké. Bangkirai se proto častěji využívá pro konstrukce v exteriéru, ale také pro zhotovení velmi odolných podlah, namáhaných a pracovních ploch.

### ADLER TV

[Péče o terasy s Pullex Bodenöl](#)

### Další Tipy & triky:

[Renovace dřevěných oken, dveří a zimních zahrad s ADLER](#)

[Renovace dřevěných fasád renovačním systémem ADLER](#)

Galerie



